

Datum vystavení: 30/03/2010

ANTISKID®



ANTISKID je speciální dvousložkový polyuretanový protiskluzový nátěr s výbornou přilnavostí k většině povrchu a výbornou odolností vůči klimatickým vlivům. Odolný proti poškrábání a čištění. Ideální pro paluby, surfy, rampy, schody, bazény atd.

INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Polyuretanový protiskluzový nátěr
Specifická hmotnost	: 1,68 g/cm ³ v závislosti na odstínu (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 45 – 5 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny (váhově)	: 87,2 % v závislosti na odstínu (EN ISO 3251:2008)
Obsah sušiny (objemově)	:
Balení	750ml, 3,5 l
Ředění	: V případě potřeby do 10% ředidlem 120
Obalová stabilita	: OK (ASTM D 1849-95:2003)
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem (minimální aplikační teplota 10 °C, maximální 30 °C).
Schnutí	: 1 hodina (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu). Přetiratelný po 2-4 hodinách.
Teoretická vydatnost	: 2-3 m ² / 0,75 L v jednom nátěru (v závislosti na tloušťce nátěru, odstínu a absorpci povrchu).
Odstíny	: 900 bílá, 910 krémová, 920 šedá, 930 modrá, 960 červená, 970 tmavě modrá
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt : kategorie A/j 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 183 g/l.

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

A. POVRCHY OPATŘENÉ STARÝM NÁTĚREM :

1.Vrchní nátěr v dobrém stavu : povrch omyjte vodou se saponátem, poté opláchněte a nechte uschnout. Poté povrch přebruste brusným papírem P280-320. Opět očistěte.

2.Vrchní nátěr ve špatném stavu :

Odstraňte všechny staré nátěry. Povrch očistěte. Aplikujte základní nátěr.

B.DŘEVO : Aplikujte základní nátěr POLACRYL 301, MARINE MINIO

C.KOV : Aplikujte základní nátěr ANTIRUST (1-2 nátěry)

D.HLINÍK : Aplikujte Wash Primer nebo SMALTOGRIP

E.POLYESTER : Aplikujte UNI PRIMER

F.BETON, OMÍTKY : Aplikujte POLACRYL 301 (2-3 nátěry)

Základní nátěr přebruste pomocí P320-400. Odstraňte zbytky po broušení. Odmastěte povrch. Aplikujte 2 nátěry válečkem nebo štětcem. Pro dokonalý povrch použijte štětec s krátkým chlupem. V případě aplikace válečkem proveďte velmi lehké tahy, na váleček netlačte. Váleček „nepřeplňujte“ materiálem. V průběhu



TECHNICKÝ LIST

aplikace materiál průběžně míchejte.

Při natužení přidávejte komponent B do komponentu A. Promíchejte 3 minuty. Mícháním dosáhnete rovnoměrné směsi. Ředte do 10 % ředidlem 120.

PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětce a nářadí ředidlem 120.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.

