



# S 115 AUTOSEAL SEAM SEALER



## Popis:

- Těsnící hmota na bázi kaučuku a rozpouštědel
- Antikoroziční vlastnosti
- Nepraská a zůstává stále elastická
- Excelentní přilnavost ke kovovým a lakovaným povrchům
- Přelakovatelná metodou mokrý do mokrého (wet on wet)
- Teplotní odolnost od -25 °C - +80 °C

Technický list

# S 115 AUTOSEAL SEAM SEALER

## Předpovrchová úprava:

Povrch musí být čistý, odmaštěný pomocí přípravku EN 7400 ANTISIL

## Povrchy:

- kov (nazákladovaný)
- Lakované povrchy
- Interiér dveří automobilu
- Motorové prostory
- Interiér světlometů

## Aplikace:




Aplikace pomocí výtlačné pistole a kartuše

nebo



Aplikace pomocí štětce



Doba vytěkání 15-20 min/23 °C



Doba schnutí 2-3 h/23 °C



2K akrylátové barvy  
Syntetické/alkydové barvy  
Bázové systémy



Chraňte před vlhkem



Po použití uzavřete



Používejte ochranné prostředky



Aplikace produktu by měla být prováděna v souladu s technickým listem

Technický list

# S 115 AUTOSEAL SEAM SEALER

## Bod vzplanutí:

9 °C

## Specifická hmotnost:

1.20 g/ cm<sup>3</sup>

## Obsah sušiny:

50% váhově

## VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(e)(840)280

EU limit pro tento produkt připraveného k použití je max. 840 g/l VOC.

Tento produkt obsahuje ve stavu připraveném k použití max. 290 g/l.

## Teoretická vydatnost: -

-

## Čištění nářadí:

Po ukončení práce pomocí EN 7100 SOLVENT NORMAL  
EN 7700 NITRO THINNER

## Poznámky:

- Ponechte delší čas na vyrovnání teploty podkladu a teploty okolí před aplikací
- Vhodná pro vyplnění a utěsnění viditelných spojů zalemovaných a bodově svařených částí proti korozi
- Skladuje na chladném místě +5 °C – 25 °C
- Skladovatelnost 24 měsíců v uzavřené nádobě

Technický list

### ZÁRUKY A ZŘEKnutí SE

Tento TL nahrazuje předchozí vydání. Veškeré informace, specifikace, indikace a doporučení obsažené v tomto technickém listu představují pouze výsledky testů a zkušenosti získané za kontrolovaných a přísně vymezených podmínek. Jejich přesnost, kompletnost nebo přesnost při skutečných podmínkách aplikace tohoto výrobku, musí být stanoveny výhradně na účet kupujícího nebo uživatele. Dodávky produktů a technická podpora podléhá jednotlivým podmínkám prodeje a dodávkám nátěrových hmot, barev a jiných výrobků, pokud není písemně uvedeno jinak. Výrobce a prodejce nenesou odpovědnost a kupující se zřídka všech nároků vůči výrobcí / prodejci, pokud jde o veškerou odpovědnost vztahující se k nedbalosti, zranění osob, k přímé nebo nepřímé ztrátě vyplývající z nesprávného použití těchto výrobků, pokud není uvedeno jinak. Technický list a vlastnosti výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.