

# POLACRYL 320

## Vodou-ředitelná ochranná lazura na dřevo

- ochrana a dekorace dřeva
- hloubková penetrace-bez nebezpečí loupání
- ochrana posílená UV filtrem

POLACRYL 320 je vysoce kvalitní hybridní akrylová lazura na vodní bázi, který chrání a dekoruje vaše dřevo. Nezapáchá a proto je ideální pro použití v interiéru. Jeho hybridní složení umožňuje vynikající výsledky i na dřevu v exteriéru. Obsahuje přísady proti tvorbě plísní a hub. Má vodoodpudivé vlastnosti a vynikající elasticitu. Neodlupuje se, netvoří puchýře a nepraská. Zvyšuje přirozenou krásu dřeva. Poskytuje dokonalou ochranu před přímým UV zářením, deštěm a vlhkostí. Ideální pro povrchovou úpravu nového dřeva. Vhodné pro použití na dveře, rámy oken, dřevěné obložení, pergoly, ploty a jakýkoli dřevěný povrch.

VYDATNOST	12±4 m <sup>2</sup> /lt
STUPEŇ LESKU	SATEN
ŘEDĚNÍ	0-5 % VODOU
DOBA SCHNUTÍ	30 minut-1 hodina*
PŘETÍRATELNÝ	4-6 hodin*
DOPORUČENÝ POĚT NÁTERŮ	1-2 vrstvy
APLIKACE	váleček, štětec nebo aplikace stříkáním

\* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlouží dobu schnutí a přelakování.



### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	AKRYLÁTOVÝ HYBRID	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	TRANSPARENTNÍ	1.02 ±0,05gr/cm <sup>3</sup>
Sušina w/w (ISO 3251-03)		20±2 % *
Sušina w/v (ISO 3233-98)		19±3 % *
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 46±5 *
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 46±10 *
pH		7.70±0.3
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5° C-max 35° C

\*liši se v závislosti na odstínu

### NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

EU mezní hodnota pro tento produkt ve stavu připraveném k použití (kat A/f: vnitřní/venkovní mořidla): 130 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max.: 129 g/l VOC.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu. Podklad přebruste pomocí vhodného brusného papíru.

- ▶ **Všeobecně:**  
Pro zvýšenou ochranu dřeva naneste před aplikací POLACRYLU 320 1 vrstvu transparentního ochranného prostředku na dřevo POLACRYL 301.
- ▶ **Nové dřevo:**  
Aplikujte 1-2 nátěry POLACRYL 320.
- ▶ **Dříve lakované dřevo:**  
Odstraňte lak ve špatném stavu. Aplikujte 1-2 nátěry POLACRYL 320.

### DOPORUČENÁ POUŽITÍ

 DŘEVO

### APLIKACE

- ▶ Před použitím dobře promíchejte.
- ▶ Před aplikací přebruste povrch vhodným brusným papírem.
- ▶ Neaplikujte při teplotě nižší než 5<sup>o</sup> C a vyšší než 35<sup>o</sup> C dále při relativní vlhkosti nad 80 % a pokud je vlhkost dřeva vyšší než 18 %.

### UŽITEČNÉ INFORMACE

- ▶ Konečný odstín je závislý na přirozeném odstínu a savosti dřeva a dále na počtu nanesených vrstev produktu POLACRYL 320.

### BALENÍ

- ▶ Transparentní báze / hotové odstíny dle vzorkovnice POLACRYL 320 jsou dostupné v balení 750ml a 2.5L.
- ▶ Pomocí tónovacího systému COLORTOUCH Tinting System lze pořídit další široké množství odstínů.

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Chraňte před mrazem a přímým sluncem. Skladujte na chladném místě.

### ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte do sběrný nebezpečného odpadu.

### OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

