

AQUAPRIMER

Vodou ředitelný polyuretanový základ na dřevo



AQUAPRIMER je vodou ředitelný polyuretanový základní nátěr na dřevěné povrchy, plast, sklo. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Má výbornou plnicí a krycí schopnost a také rozliv. Velmi snadno se brousí. Je ideálním základem pro výrobky AQUAGLOSS a AQUASATIN (polyuretanové vodou ředitelné emaly).

- Výborná plnicí schopnost
- Snadná zpracovatelnost a následné broušení
- Izoluje dokonale skvrny (mapy způsobené vlhkostí)

• INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Polyuretanový vodou ředitelný základní nátěr	
Specifická hmotnost	: 1,44 ±0,05gr/cm ³	(EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 100-110 K.U	(ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny (váhově)	: 57-67 % v závislosti na odstínu	(EN ISO 3251:2008)
Obsah sušiny (oběmově)	: 41-47 % v závislosti na odstínu	(ISO 3233:1998)
p.H.	: 7.2 – 8.5	(ISO 976:1996)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	: 40-50 μm	(ISO 2808:2007)
Tloušťka suchého filmu kompletní	: 90-100 μm	(ISO 2808:2007)
Suchý na dotek	: 60-150 min	(ASTM D 1640-03)
Obalová stabilita	: OK	(ASTM D 1849-95:2003)
Krycí schopnost	: 95%	(ISO 6504/03:2006)
Stupeň lesku	: 5 (60°) 15 (85°)	(EN ISO 2813:1994)
VOC (Volatile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt připravený k aplikaci (kat A/g): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max: 29 g/l.	(ISO 17895:2005)
Ředění	: 5-10% čistou vodou pro štětec nebo váleček, 20-30% pro stříkáč pistolí	
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem, stříkáč pistolí	
Schnutí	: 1-2 hodiny (v závislosti na teplotě a okolní vlhkosti)	
Teoretická vydatnost	: 7-10 m ² /l v jednom nátěru (v závislosti na typu podkladu a odstínu)	
Odstíny	: Bílý saténový a dalších 25 000 odstínu z mixisystému COLORTOUCH.	

Vydáno : červenec 2007

Tento TL nahrazuje všechna předcházející vydání



Inchroma s.r.o., Zátor 185, 793 16 Zátor
tel. 554 625 700, fax. 554 625 934, e-mail: info@inchroma.cz, www.inchroma.cz

• PŘÍPRAVA POVRCHU - APLIKACE

Pro dokonalý vzhled je důležitá příprava podkladu. Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Přebrouste povrch a odstraňte zbytky po broušení. Aplikujte 1-2 nátěry AQUAPRIMERU. Před aplikací vrchního emailu povrch přebrouste.

• PO APLIKACI

Nspotřebovaný materiál umístěte zpět do originálního obalu. Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z náradí mechanicky a současně očistěte štětce a náradí vodou a čisticím prostředkem. Nevpuštějte do kanalizace!

• SKLADOVATELNOST

Po aplikaci obal dobře uzavřete. Skladujte na chladném místě. Skladovatelnost je 24 měsíců při teplotě 5- 30°C.

• BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Čtěte pozorně údaje na plechovce. Při práci používejte vždy pracovní oděv. Po ukončení práce si umyjte ruce mýdlem.

• BALENÍ

Bílá 750ml, 2.5 L plechovky.



Vydáno : červenec 2007

Tento TL nahrazuje všechna předcházející vydání



Inchroma s.r.o., Zátor 185, 793 16 Zátor
tel. 554 625 700, fax. 554 625 934, e-mail: info@inchroma.cz, www.inchroma.cz