








Charakteristika: KS je izolační hmota na bázi kaučuku, bez obsahu azbestu. Používá se k dlouhodobé ochraně spodků karoserií proti korozi, odlétávajícím kamínkům a posypové soli. Po zaschnutí je přelakovatelná většinou nátěrových systémů. Má vysoký obsah sušiny a je trvale elastická.

Použití : Ideální pro všechny části karoserie, např. prahy, lemy, podběhy, podvozky (včetně PVC částí), motorové a zavazadlové prostory. Teplotní odolnost od -20°C do 80°C. Je odolná posypové soli, olejům a kyselinám.

Aplikace: Důkladně očistěte všechny ošetřované plochy, odstraňte rez, mastnotu, olej a ostatní nečistoty. Neaplikujte na výfuky, brzdy, pružiny. Nádobu před aplikací protřepejte. Přípravek použijte při teplotě od 15°C do 30°C. V případě přelakování syntetickými emaily je nutné, aby podklad byl dokonale suchý. Před aplikací 2K nebo 1K basicových konvenčních nebo vodouředitelných systémů se doporučuje použití plniče.

Technická data : Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota: 1,05 g/cm³. Odstín: černý , bílý, šedý . VOC obsah : 2004/42/IB(e)(840) max. 570.

	Čištění podkladu	
	Příprava před aplikací	40 x
		
	Aplikační teplota	18 – 25 °C
	Aplikace	Křížový nástřik
	Doba schnutí	30-60 min. / 20 °C
	Skladujte na chladném místě	