

## 11 GLAS & SOFT








**Charakteristika:** Tmel se skelným vláknem. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Broušitelný jemnějším papírem P120-150. Upravená tvrdost tmelu eliminuje přechody mezi tmelem a opravovaným povrchem. Díky této vlastnosti lze použít GLAS & SOFT přímo pod plnič.

**Použití :** Pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových a sklolaminátových povrchů. Po vytvrzení je dobře broušitelný za sucha strojně nebo ručně. Lze snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k povrchu. Lze použít i na zkorodovaná místa a tím zvýšit mechanickou odolnost opravovaného povrchu.

**Aplikace:** Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

**POZOR:** Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

**Technická data :** Skladovatelnost: 12 měsíců. Hustota : 1,75 g/cm<sup>3</sup>. Odstín : modrý/ zelený. VOC obsah : < 250g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Poměr tužení</b>	Glas & Soft – 100g  BPO hardener - 2 + 3g
	<b>Zpracovatelnost</b>	3 – 5 min.
	<b>Doba schnutí</b>	16 – 30 min.
	<b>Ruční broušení</b>	P120 - P320
	<b>Strojní broušení</b>	P120 - P320
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	