

11 ALU & SOFT








Charakteristika: Velmi jemný polyesterový tmel s hliníkem. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností a libovolným tvarováním i v tenkých vrstvách. Brousitelný jemnějším papírem již od P150. Odolává vyšším teplotám, mechanickému namáhání a vibracím. Optimální tvrdost eliminuje vznik přechodů mezi tmeleným a oprávaným povrchem.

Použití : Pro vyplnění nerovností kovových a hliníkových povrchů. Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k podkladu. Slouží také k vyztužení podkladu po karosářských opravách. Po aplikaci není nutné používat dokončovací polyesterový tmel. Teplotní odolnost do 210 °C (vhodný pod práškové barvy).

Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C

Technická data : Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,9 g/cm³ Odstín : hliníková šed'
VOC obsah : < 250g/l

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	ALU & SOFT – 100g BPO hardener - 2 + 3g
	Zpracovatelnost	3 – 5 min.
	Doba schnutí	16 – 30 min.
	Ruční broušení	P150 - P320
	Strojní broušení	P150 - P320
	Skladujte na chladném místě	

