

11 FILL & FEIN

Charakteristika:

Velmi jemný neporézni plnicí polyesterový tmel. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Optimální tvrdost tmelu a velmi hladký povrch FILL & FINE vzhledem k tvrdosti vrchního nátěru umožňuje jeho použití pro plnicí i dokončovací operace.

Použití:

Pro vyplnění nerovností kovových a sklolaminátových povrchů. Po vytvrzení je velmi dobře brouditelný za sucha strojně nebo ručně. Aplikovatelný i v silnějších vrstvách. Hluboké nerovnosti doporučujeme tmelit v několika vrstvách. Teplotní odolnost 80°C.








Aplikace:

Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3 % váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20°C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data:

Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota: 1,9 g/cm³. Odstín: žlutý/ modrý. VOC obsah: <250 g/l

	Čištění podkladu	CLEANER SC 070 STANDARD
	Poměr tužení	Fill & Fein – 100 g BPO hardener - 2+3g
	Zpracovatelnost	3–5 min.
	Doba schnutí	16–30 min.
	Ruční broušení	P120-P320
	Strojní broušení	P120-P320
	Skladujte na chladném místě	

