

11 FEIN & SOFT








Charakteristika: Jemnozrnný neporézni dokončovací tmel. Charakteristický snadným tvarováním v tenkých vrstvách. Brouitelný jemnějším papírem P150 -320. Tímto získáváme vysokou kvalitu povrchu v místě opravy. Možnost použít jemnější brusné papíry zkracuje proces opravy, snižuje spotřebu materiálu a ovlivňuje kvalitu konečného vzhledu.

Použití : Slouží jako finální dokončovací tmel na místech kde byly použity plnicí polyesterové tmely. Dále k opravám malých prohlubní a jemných rýh na povrchu laku. Po vytvrzení je dobře brouitelný za sucha strojně nebo ručně. Aplikujte v tenkých vrstvách do 2 mm. Nezanášá brusný papír.

Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zbarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data : Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,9 g/cm³ Odstín : bílý/ béžový/
modrý VOC obsah : < 250g/l

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	Fein & Soft – 100g BPO hardener - 2 + 3g
	Zpracovatelnost	3 – 5 min.
	Doba schnutí	16 – 30 min.
	Ruční broušení	P150 - P320
	Strojní broušení	P150 - P320
	Skladujte na chladném místě	

