

I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR

Charakteristika:








Polyesterový tmel s antikoroziními vlastnostmi. Velmi snadno zpracovatelný v tenkých vrstvách. Vzhledem k antikorozičním vlastnostem může být použit přímo na holý kov bez použití antikorozičního základu. K vyplnění hlubokých nerovností na ocelovém nebo hliníkovém povrchu bez použití antikorozičního základu. Po vytvrzení je dobře brouditelný za sucha strojně nebo ručně. Maximální tmelená vrstva 3-5 mm. Nezanáší brusný papír.

Aplikace:

Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3 % váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data: Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota :1,9 g/cm³. Odstín: červený. VOC obsah: <250 g/l.

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	Fill & Fein Red Protector– 100 g BPO hardener - 2 + 3 g
	Zpracovatelnost	3–5 min.
	Doba schnutí	16–30 min.
	Ruční broušení	P120-P320
	Strojní broušení	P120-P320
	Składujte na chladném místě	

