






11 FINISH SPRAY PLUS PUTTY (POLYESTEROVÝ STŘÍKACÍ TMEL)

Použití: Dvousložkový polyesterový stříkací tmel k aplikaci na místa těžce přístupná stěry a k vyrovnání velkých ploch do roviny. Vyniká vyváženými tixotropními vlastnostmi a umožňuje aplikaci v tenkých i silných vrstvách. Výborná přilnavost na kov, plast, laminát. Je velmi lehce brousitelný za sucha P120-240.

Vhodný pro vyplnění nerovností na podkladech opravovaných polyesterovými tmely. Tloušťka vrstvy max. 2-3 mm. Po zaschnutí doporučujeme obrousit strojně nebo ručně za sucha. V případě mokrého broušení je před aplikací další vrstvy nutné dokonalé vysušení. Před aplikací vrchního nátěrového systému musí být aplikován akrylátový plnič (nebo ekvivalent) v tloušťce min. 35 µm.

Aplikace: opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s tužidlem v poměru 100:3 váhově. Aplikujte stříkací pistolí tryskou 2,-3,5 mm. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 10–15 min./ 20°C. Doporučená teplota při aplikaci je 20°C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí. Pokud potřebujete dosáhnout nižší viskozity přidejte do směsi 2,5% ředidla, váhově. Zpracovatelnost směsi je 20–30 min / 20°C. **POZOR:** Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 18°C.

Technická data: Skladovatelnost: 24 měsíců. Hustota: 1,64 g/cm³. Odstín: šedý. Vydatnost: 5 m²/l. VOC obsah: <250 g/l. Obsah sušiny: 87 %.

	Poměr tužení	Finish Spray putty (stříkací tmel) 100 g (A) Tužidlo (B) 3 g Ředění 2,5g Zpracovatelnost: 20-30 min/20°C
	Stříkací pistole	Tryska: 2- 3,5 mm
	Aplikace	Vzduchová stříkací pistole, tlak vzduchu dle doporučení výrobce pistole (3-4 bar)
	Doba vytékání	10–15 min. / 20°C
	Doba schnutí	30 min./ 60°C 3-5 hod./20°C
	Broušení	P 120–P 180

