

I1 ACRYL FILLER AC 540 (PLNIČ 4:1)

Univerzální akrylátový plnič VOC HS 2K ACRYL FILLER AC 540 má vzhledem k vysokému obsahu sušiny (70%) velmi dobré plnicí vlastnosti a široké možnosti použití. Lze jej aplikovat na kov, OEM náhradní díly, KTL primery, GRP, polyesterové tmely, atd. Aplikuje se v 1-3 vrstvách, velmi snadno se brousí a má minimální spotřebu brusného materiálu jak při suchém, tak mokřém broušení. VOC HS 2K ACRYL FILLER AC 540 lze nanášet i v silnějších vrstvách, poskytuje excelentní antikorozní vlastnosti a optimální přilnavost.








Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely.

Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 4:1 objemově. Aplikace stříkací pistolí, tryskou 1,5 - 2,2 mm. Doporučený počet vrstev 1-3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 10 min./ 20°C (doba na vytékání rozpouštědel). Doba schnutí 20-45 min. / 60°C. Následné broušení za sucha pomocí P400 – P600, nebo za mokra P800-1000.

POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 15°C

Technická data:

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,52 g/cm³ Odstín: šedý, bílý, černý Vydatnost: 5 m²/l
VOC obsah: <520 g/l Obsah sušiny: 70%

	Poměr tužení	Plnič (A) 100 (objemově) Tužidlo (B) 25 (objemově) Ředění max. 20 % (objemově) Zpracovatelnost: 1-2 hodiny / 20°C
	Viskozita	32-34 sec. Ford cup 4 / 20°C
	Stříkací pistole	Tryska: 1,5 - 2,2 mm Vzduchová stříkací pistole, tlak vzduchu dle doporučení výrobce pistole
	Aplikace	1-3 normální vrstvy Tloušťka filmu: 60 - 180um
	Doba vytékání	10 min. / 20°C
	Doba schnutí	20 – 30 min. / 60°C, 3-5 h/20 °C (s tužidlem 541 Very Fast) 35 – 45 min. / 60°C, 5-8 h/20 °C (s tužidlem 541 Standard)
		Krátké a střední vlny: 12-15 min.

