

## F1 2K AKRYL FILLER 170 (5:1)

Akrylátový plnič 2K Acryl filler 170 je charakteristický vysokým stupněm plnění, dobrou zpracovatelností, optimálním rozlivem a mechanickou odolností. Velmi rychle schne a snadno se brousí. Nezanášá brusný papír. Může se přibarvit rozpouštědlovými bázemi v poměru do 5 %.

### Použití:








Plnič zejména vhodný na díly opravované polyesterovými tmely. Po vytvrzení je dobře brousitelný strojně nebo ručně za sucha i na mokro.

### Aplikace:

Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře promíchejte s tužidlem v poměru 5:1 objemově. Ředíte **20-30% akrylátovým ředidlem**. Aplikace stříkácí pistolí tryska 1,8mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami nechte vytékat 5 – 10 min./ 20°C (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 3 vrstev je 6 - 7 h/ 20°C nebo 20 min. / 60°C. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500 nebo pod vodou P600 – P1200.

POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 °C

**Technická data** : Skladovatelnost: 24 měsíců , Hustota : 1,48 g/cm<sup>3</sup> , Odstín : šedá, bílá, černá  
Vydatnost : 5 m<sup>2</sup>/l, VOC obsah : < 540g/l Obsah sušiny : 67%

	<b>Poměr tužení</b>	Plnič (A) 100 (objemově) Tužidlo (B) 20 (objemově) Ředění 20-30% (objemově)
	<b>Viskozita</b>	Zpracovatelnost: 60 min / 20°C 32-34 sec. Ford cup 4 / 20°C
	<b>Stříkácí pistole</b>	Tryska : 1,8 mm Vzduchová stříkácí pistole, tlak vzduchu dle doporučení výrobce pistole
	<b>Aplikace</b>	2 - 3 normální vrstvy Tloušťka filmu v jedné vrstvě : 50 - 60um
	<b>Doba vytěkání</b>	5-10 min. / 20°C
	<b>Doba schnutí</b>	20 min./ 60°C 6-7 hod./20°C
		Krátké a střední vlny : 12 – 15 min.

