

I1 HS JET CLEAR

Charakteristika: HS transparentní lak s dokonalým rozlivem a krátkou dobou schnutí. Odolný proti UV záření a poškrábání. Má vysokou tvrdost, dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Určen pro aplikaci ve stříkacím boxu i mimo box. HS Jet Clear se používá pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze.


Aplikace : Poměr tužení : 2:1 objemově. Důkladně promíchejte.
Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytěkání ředidel před aplikací finální vrstvy.
Poznámka: Schnutím při okolní teplotě bez přisoušení se prodlužuje doba vytvrzení.

Technická data: skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,00 g/cm³ Vydatnost: 8 m²/l
Odstín : transparentní VOC obsah < 520g/l




Poměr tužení

Clar lak (A) 100% (objemově)
Tužidlo (B) 50% (objemově)



Aplikační viskozita

Zpracovatelnost : 1 hodina / 20°C
13 - 15 sec. Ford cup 4 / 20°C




Stříkací pistole

Tryska : 1,2 mm, vzduchová stříkací pistole
Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkací techniky




Aplikace

2 normální vrstvy



Doba vytěkání

Tloušťka suchého filmu : 40-45 µm
10 min. / 20°C



Doba schnutí

20 min. / 60°C
3-4 hodiny / 20°C, leštění po 5-7 hodinách
Plně vytvrzený po 24 h / 20°C



Infra sušení

Krátké a střední vlny : 10 min

