

11 SCRATCH RESISTANT CLEAR HS JET



Charakteristika: HS transparentní akrylátový lak s dokonalým rozlivem a krátkou dobou schnutí. Odolný proti UV záření a poškrábání. Má vysokou tvrdost, dobrou chemickou a mechanickou odolnost. Určen pro aplikaci ve stříkacím boxu i mimo box. HS Jet Clear se používá pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze.

Aplikace: Poměr tužení: 2:1 objemově. Důkladně promíchejte.

Aplikujte stříkací pistolí tryskou 1,2 mm ve dvou normálních vrstvách s 10 minutovou prodlevou na vytékání ředidel před aplikací finální vrstvy.

Poznámka: Schnutím při okolní teplotě bez přisoušení se prodlužuje doba vytvrzení.

Technická data: skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 1,00 g/cm³ Vydatnost: 8 m²/l
Odstín: transparentní VOC obsah <520 g/l

	Poměr tužení	Clar lak (A) 100 % (objemově) Tužidlo (B) 50% (objemově)
	Aplikační viskozita	Zpracovatelnost: 1 hodina / 20°C 13-15 sec. Ford cup 4 / 20°C
	Stříkací pistole	Tryska: 1,2 mm, vzduchová stříkací pistole Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkací techniky
	Aplikace	2 normální vrstvy
	Doba vytékání	Tloušťka suchého filmu: 40-45 µm 10 min. / 20°C
	Doba schnutí	20 min. / 60°C 3-4 hodiny / 20°C, leštění po 5-7 hodinách Plně vytvrzený po 24 h / 20°C
	Infra sušení	Krátké a střední vlny: 10 min

