








# I1 PRIMER FILLER SPREJ - 2K AKRYLÁTOVÝ PLNIČ

**Charakteristika:** 2K akrylátový plnič s obsahem zinkfosfátu. Vyniká velmi rychlým schnutím, výbornými plnicími vlastnostmi, přilnavostí, flexibilitou a pevností. Odolává různým rozpouštědlům. Velmi snadno se brousí. Vzhledem k obsahu zinkfosfátu může být aplikován přímo na kov.

**Použití:** Vhodný zejména k odstranění povrchových vad jako jsou stopy po broušení, probroušené hrany, místa poškozená odlétávajícími kamínky atd.. Může být aplikován jako antikorozi základ s extrémní odolností proti korozi. Je přelakovatelný většinou lakovacích systémů.

**Aplikace:** Opravovaný podklad musí být čistý, suchý a zbaven mastnoty, olejů a rzi. Sprej před použitím dobře protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti 15 cm v několika tenkých vrstvách křížovým nástřikem, nejlépe na lehce přebroušený podklad, až do úplného vyplnění defektu. Poté nechte zaschnout. V případě aplikace další vrstvy povrch lehce přebruste. U rozsáhlejších defektů opakujte další nástřik. Aplikujte při teplotách 15 – 30°C (teplota vzduchu i podkladu). Při aplikaci na podklad neznámého původu vyzkoušejte jako první přilnavost a komptabilitu plniče. Po aplikaci trysky spreje vyčistěte (otočte sprej dnem vzhůru a prostříknete než z trysky půjde pouze plyn).

**Technická data:** Skladovatelnost: 24 měsíců    Hustota: 0,875g/cm<sup>3</sup>    Odstín: šedý  
VOC: 2004/42/IIB(e), V.O.C.max.840g/l, obsah < 655 g/l

	<b>Čištění podkladu</b>	
	<b>Příprava před aplikací</b>	40 x
		
	<b>Aplikační teplota</b>	15 – 30°C
	<b>Aplikace</b>	Křížový nástřik
	<b>Doba schnutí</b>	10 min. / 20°C
	<b>Skladujte na chladném místě</b>	

