

I1 FORTICOAT

RYCHLESCHNOUCÍ ANTIKOROZNÍ EMAIL 2 V 1

(základ a vrchní nátěr)

Rychleschnoucí silnovrstvý polelesklý antikorozní alkydový email s obsahem fosforečnanu zinečnatého. Používá se jako antikorozní konečný nátěr na ocelové povrchy nebo jako samozákladující nátěrový systém na ocelové konstrukce.

Použitelný jako renovující nátěr pro (odpadní) kontejnery, plechové střechy, stožáry, ploty, atd. V případě aplikace na pozink použijte jako základ Wash Primer ve vrstvě cca 10 µm. Na takto upravený povrch aplikujte **I1 FORTICOAT**.

Rychlé schnutí a vytvrzování jej dělají velmi vhodným pro rychlé zpracování ve strojních dílnách a v prostoru pro „jednodenní aplikaci“. Vysoká odolnost na zvětvávání a stálobarevnost.

V systémech (s antikorozním základem) je vhodný pro trvalou ochranu ocelových konstrukcí v prostředí lehkého průmyslu.

Aplikace: štětcem, válečkem, stříkácí pistolí s tryskou 1,5 -2mm.

Ředění: ředidlem S6001 10-20% při aplikaci stříkácí pistolí, S6006 5% při aplikaci štětcem nebo válečkem, nebo univerzálním ředidlem X5100.

Schnutí: 30 minut

Odstíny : RAL 1003, 3009, 5017, 6002, 6005, 7045, 8017, 9005, 9006, 9010

Balení: 750g, 2500g, 5Kg, 10Kg, 20L

Vydatnost: 8,6 m² / litr(60 µm)

Likvidace odpadu: obal a nespotřebovaný obsah odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Obsahuje: Xylen. UN 1263.V.O.C.: tento produkt obsahuje ve stavu připraveném k použití : 430g/litr. Maximální prahová hodnota A/i 500g/l. Specifická hmotnost 1,35 kg/l. Obsah netěkavých látek 61%. Obsah organických rozpouštědel: 39%.

