



POOLGLOSS

Dvousložková polyuretanová barva na plavecké bazény

Poolgloss se vyznačuje výbornou krycí schopností, rychle schne a používá se na nenatřené nebo již dříve natřené betonové nebo laminátové bazény. Nátěr je odolný nepříznivým klimatickým vlivům, má výbornou přilnavost, odolnost proti křídovatění a neloupe se. Poskytuje lesklý, elastický a tvrdý povrch, který je velmi odolný proti oděrům. Odolává také chlóru, opalovacím olejům, slané vodě a bazénovým chemikáliím. Je ideální pro privátní a veřejné bazény.

INFORMACE O VÝROBKU

TYP	Dvousložkový nátěr na bázi polyuretanových pryskyřic	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	1,20 ±0,05g/cm ³	(EN ISO 2811-1:1997)
SMĚS	Smíchejte komponent A + B v poměru 2:1, (objemově)	
ZPRACOVATELNOST SMĚSI	6 hod / 20°C	
VISKOZITA	KU 70±10	(ASTM D 562-01:2005)
OBSAH SUŠINY, obj..	55-60%	(EN ISO 3251:2008)
VYDATNOST	9±2m ² /l	45-50µm v jednom nátěru
KRYCÍ SCHOPNOST	>95%	(ISO 6504/03:2006)
VZHLED	Lesklý	(ASTM D 1849-95:2003)
LESK	98 (60°), 99 (85°)	(EN ISO 2813:1994)
ŘEDĚNÍ	10-20% Thinner 120 , pro aplikaci štětcem nebo válečkem	
BALENÍ	3 a 7.5 litrů směsi, plechovky	
ODSTÍNY	Světle modrý (N.991)	

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

SCHNUTÍ

1-2 hodiny

Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti se prodlužuje doba schnutí a přetiratelnosti.

PŘETIRATELNÝ

Po 6-12 hodinách

TEPLOTA PŘI APLIKACI

min.10°C – max. 32°C

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

2-3 vrstvy

APLIKAČNÍ METODY

Váleček, štětec, airless technika

PŘÍPRAVA POVRCHU

Pro dosažení nejlepších výsledků musíme věnovat velkou pozornost přípravě povrchu. Povrch musí být čistý, suchý a zbaven všech vadných, volných a špatně přilnavých částí. Musí být zbaven mastnoty a soli.

Nové betonové nebo cementomaltové povrchy. Natíraný povrch musí být dokonale vyztřelý, a proto aplikaci provádějte nejdříve jeden měsíc po dokončení stavby bazénu nebo jeho opravě. Povrch musí být suchý a zbaven volných částí a prachu. Nejprve na povrch naneste 10% roztok kyseliny solné, aby se "otevřely" póry, které pomohou zvýšit přilnavost nátěru. Povrch politý kyselinou postupně kartáčujte, až kyselina přestane šumět. Potom kyselinu odstraňte pomocí velkého množství vody a povrch otřete, aby byly odstraněny všechny volné a cizí části. Před aplikací Poolglossu nechte povrch nejméně jeden týden schnout.

Dříve natřené betonové povrchy nebo laminátové povrchy. Odstraňte z povrchu všechny nečistoty a zvětralé části pomocí drátěného kartáče. Povrch opláchněte pomocí velkého množství vody, ale před aplikací musí být povrch velmi dobře vysušen.

DOPORUČENÉ POVRCHY

BETON

CEMENTOVÁ MALTA

LAMINÁT

UŽITEČNÉ INFORMACE

Po smíchání obou (A + B) komponent můžete směs aplikovat na stěny bazénu. První nátěr, zředěný do 50%, má funkci základního nátěru – primeru. Další nátěry aplikujte po zředění do 10 – 20%.

Nejprve důkladně rozmíchejte komponentu A tak, aby bylo dosaženo homogenní hmoty. Potom přidejte komponentu B v poměru 2 : 1, objemově. Před vlastní aplikací se přesvědčte, zda máte připraven dostatek směsi. V doporučeném intervalu proveďte 1 – 2 nátěry. Po 7 – 10 dnech od posledního nátěru bude mít natřená plocha požadované vlastnosti.

Nikdy nenatírejte vlhký bazén. Aplikaci začněte asi 3 hodiny po východu slunce a ukončete ji asi 3 hodiny před západem slunce. Toto je důležité proto, aby rosa, opar nebo mlha nekondenzovala s čerstvým nátěrem. Aby se zabránilo vzniku puchýřů vlivem tepla natírejte plochy, které jsou ve stínu. Poolgloss neaplikujte pokud je teplota nižší než 10°C nebo v deštivých dnech, kdy je vysoká vlhkost v ovzduší.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

SKLADOVÁNÍ

Plechovky velmi dobře uzavřete a skladujte na chladném místě. Nevystavujte slunci a chraňte před mrazem. Neotevřené plechovky můžete skladovat 2 roky v doporučených podmínkách.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK / ODPAD

Během aplikace odkládejte pomůcky do nádoby a po jejím ukončení je ihned očistěte ředidlem Thinner 120. Zabraňte, aby odpad unikl do kanalizace.

DOPORUCENÍ PRO APLIKÁTORY

Obal a nespotřebovaný obsah odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Nátěry provádějte jen v dobře větraných prostorách a vždy používejte pracovní oděv. Po přerušení práce si vždy opláchněte ruce čistou vodou.



Tento produkt obsahuje ve stavu připraveném k použití (směs A+B), max. 497 g/l těkavých látek. Maximální prahová hodnota V.O.C.: 500 g/l (2010), kat. A/j.