

MATT CLEAR COAT

Charakteristika:

Matný 2-k akrylátový transparentní lak, ideální pro autoopravárenství a průmyslové aplikace. Vysoká povrchová tvrdost, dobrá chemická, mechanická a povětrnostní odolnost. Snadno se aplikuje a má dokonalý rozliv. Nežloutne, je vysoce odolný proti poškrábání s výsledným hlubokým matem v rozmezí od 5-10 st. Stupeň lesku závisí na tloušťce aplikované vrstvy, malá tloušťka suchého filmu= nízký stupeň lesku (matu). Matný lak je vhodný pro použití v lakovnách a prostorách přizpůsobených pro lakování. Tento výrobek je vhodný pro aplikaci na vodou ředitelné i rozpouštědlové báze.

Aplikace:

Poměr míchání 2:1 objemově. Dokonale promíchejte. Aplikujte na suchý a prachu zbavený podklad stříkáací pistolí tryskou 1,3 mm ve 2 normálních vrstvách s prodlevou 5-10 min. mezi jednotlivými nátěry.

Technical data:

Skladovatelnost: 12 měsíců Hustota: 1,00 g/cm³ Vydatnost: 5 m²/l Odstín: mléčně-bílý, matný
VOC obsah: 2004/42/IIB(e)(840) 555



Míchací poměr 2:1

Clear lak (A) 100 vol.

Hardener- tužidlo (B) 50 vol.

Zpracovatelnost (pot-life):

- hardener standard- tužidlo standard : okolo 2,5 h/ 20°C

- hardener fast- tužidlo rychlé: okolo 2 h/ 20°C



Aplikační viskozita

17 - 19 sec/ 20°C, Ford pohárek 4 mm



Stříkáací pistole

Průměr trysky 1,3 mm

Pracovní tlak dle doporučení výrobce stříkáací techniky



Aplikace

2 normální vrstvy

Tloušťka suchého filmu : 50 - 60 µm



Doba vytěkání

5 - 10 min/ 20°C



Doba schnutí

- s tužidlem hardener standard - 30 min / 60°C a 3 h/ 20°C

- s tužidlem hardener fast - 15 min/ 60°C a 2,5 h/ 20°C



Infra sušení

Short and medium wave: 10 min.

