

11 ZINK ALUMINIUM SPRAY – ZINKOVÝ ANTIKOROZNÍ SPREJ S HLINÍKEM

Charakteristika:








Zinkový sprej s obsahem hliníku vhodný k zajištění dlouhodobé antikorozní ochrany drobných kovových dílů. Ideální ochrana po svařování. Vyniká dobrou přilnavostí na hliník a pozinkované díly jako jsou svodidla, příruby, panely atd. Lze použít jako základní a zároveň vrchní nátěr. Přelakovatelný po 30 minutách všemi typy nátěrových systémů.

Aplikace:

Povrch musí být suchý a čistý. Povrch, zejména hliník před aplikací dobře odmastěte pomocí přípravku I1 SC 070. Navlhčenou papírovou utěrkou povrch odmastěte a druhou suchou utěrkou vyčistěte do sucha. Sprej před použitím dobře protřepejte, nanášejte ve dvou až třech tenkých vrstvách křížovým nástřikem ze vzdálenosti 15 cm. Aplikujte při teplotách 15-35 °C. Po aplikaci trysku spreje vyčistěte (otočte sprej dnem vzhůru a prostříknete než z trysky půjde pouze čistý plyn).

Technická data:

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota: 0,71 g/cm³ Obsah zinku v suchém filmu: 25,1%. Odstín: šedý zinkový

	Čištění podkladu	
	Příprava před aplikací	2-3 min.
		
	Aplikační teplota	5–35°C
	Aplikace	2–3 x Křížový nástřik
	Doba schnutí	30 min. / 20°C
	Skladujte na chladném místě	





Inchroma s.r.o., Zátor 185, 793 16 Zátor
tel. 554 625 700, fax. 554 625 934, e-mail: info@inchroma.cz, www.inchroma.cz