


Dynacoat 1K Primer Grey (sprej) – D2.01.06


Quick reference



Před použitím
Důkladně protřepat




Aplikační vzdálenost
12-18 cm




2-3 vrstvy



Po požití otočte a
prostříkněte trysky




5-10 min při
20°C mezi
vrstvami



30 min.
při 20°C
15 min.
Při 60°C



Finální broušení
P500



Lze použít
všechny
vrchní
materiály
Dynacoat



Název výrobku:

Dynacoat 1K Primer Grey(sprej)

Popis:

Rychleschnoucí plnič ve spreji pro malé a rychlé opravy. Dále pro opravy probrusů před lakováním.

Product:

Dynacoat 1K Primer Grey

Základní složení:

Pryskyřice; bez freonů!

Doporučené podklady:

Ocel
Stávající podklady
Všechny Dynacoat plniče a základy

Příprava povrchu

Broušení na sucho: P320
Broušení na mokro: P600

Aplikace:

Aplikujte 2-3 vrstvy. Vrstvy nechte mezi sebou odvětrat 5-10 minut.

Tloušťka filmu:

25-30 µm

Doba sušení:

30 minut při 20°C 15 minut při 60°C

Doba skladování

1 rok při 20°C

VOC

EU limit pro tento produkt (produkt categorie: IIB.e) připraveného k použití je max. 840 g/liter VOC.
VOC produktu připraveného pro použití je max. 680 g/litr.

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

Pouze pro profesionální použití

Důležité Informace uvedené v tomto technickém listě nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a ze současných zákonů: kdokoli používá výrobek k jinému účelu než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení od nás, pokud jde o vhodnosti tohoto produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní riziko. Je vždy odpovědností uživatele, aby podnikly všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Pokud je k dispozici, vždy čtěte materiálové listy a technické listy k tomuto produktu. Všechny naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto katalogovém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nedohodnou jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dané technické doporučení jsou podřízeny běžným smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listě jsou podřízeny občasným úpravám na čas ve světle zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je odpovědností uživatele ověřit, že tento list je aktuální před použitím tohoto produktu.

Coatings brand names mentioned in this data sheet are trademarks of or are licensed to AkzoNobel.

Head Office

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

