



EN 3300 UNIVERSAL

Charakteristika: Velmi jemný neporézní plnicí polyesterový tmel. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Optimální tvrdost tmelu a velmi hladký povrch EN 3300 UNIVERSAL vzhledem k tvrdosti vrchního nátěru umožňuje jeho použití pro plnicí i dokončovací operace.


Použití : Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel s jemnou konzistencí, vhodný nejen k tmelení nerovností kovových povrchů, galvanizované oceli, nerezové oceli, kovových a hliníkových plechů, ale i dřevěných a umělohmotných povrchů. Je lehce brousitelný brusnými papíry č.120 a dává hladký a neporézní povrch.

Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.


POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,9 g/cm³ Odstín : žlutý VOC obsah : < 250g/l




Čištění podkladu



Poměr tužení

EN 3300 UNIVERSAL – 100g



Zpracovatelnost

5 min.



Doba schnutí

10-15 min.




Ruční broušení

P120 - P320



Strojní broušení

P120 - P320



Skladujte na chladném místě

