

5003 TEXT / TEXTURANTE GR-3

STRUCTURE ADDITIVE (STRUKTUROVACÍ ČINIDLO)

URKI-SYSTEM

Edice: 021 2020/05

CODE: 5003 TEXT / STRUCTURE ADDITIVE (STRUKTUOVACÍ ČINIDLO)

Cod: 2000205003.00000.021

APLIKACE

"POUZE PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ"

5003 ADDITIVUM -TEXTURANTE GR-3 se používá k získání strukturního účinku pro vrchní nátěry. Vhodné pro střechy automobilů, nádrže, schodišťové stupně, zábradlí, nářadí, kancelářský nábytek, ocelové konstrukce, elektrické panely, maskování povrchových vad atd.

Lze použít pro různé typy nátěrových hmot jsou: syntetické, alkydové, nitro-syntetické, epoxidové, polyuretanové nátěrové hmoty.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Hustota při 20°C (g/cc)	0,92 ± 0,05
Drsnost zrna (μ)	45-50
Viskozita při 20°C	50-60 KU (Stormer)
% obsah sušiny (váhově / objemově)	44 % ± 2 váhově; 41 % ± 2 objemově
V.O.C. (g/l)	516
Typ produktu	Modifikovaný Alkyd / Mikronizovaný vosk
Odstín	Transparentní

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrch musí být připraven v souladu s technickým listem produktu použitého s přísadou 5003 STRUCTURE ADDITIVE.

APLIKACE-INSTRUKCE

Před aplikací je nutné dobře promíchat (homogenizovat) směs. Doporučujeme použít rozmíchávací zařízení (shaker).

Pro 1K produkty je doporučené množství 10-20 % hmotnostně. U 2 K produktů je poměr 15-25 % pro komponent A (provedte přidání aditiva 5003 TEX před natužením). Poté provedte natužení v předepsaném poměru.

Produkty, kde je použito 5003 TEX musí být aplikovány konvenční stříkácí pistolí s horní nádobkou s tryskou Ø 1,8-2,0 mm

VLASTNOSTI SUCHÉHO FILMU

-	Strukturální efekt
Teoretická vydatnost (m ² /l)	Nelze použít samostatně. Viz TDS vrchního nátěru, který se má aplikovat.
Lesk 60°-60°	5003 TEXT snižuje úroveň lesku produktu.
Další vrstva	Viz TDS vrchního nátěru, který se má aplikovat.

SKLADOVATELNOST

Uchovávejte uzavřené na chladném a dobře větraném místě a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. Doporučují se teploty mezi 5 a 25 ° C. Skladovatelnost: 2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu.