



G54 PRIMER

BÍLÁ PENETRACE PRO SÁDROKARTONOVÉ PLOCHY

- výjimečná plnicí schopnost
- dobrá krycí schopnost vad povrchu
- dokonale sjednocuje savost povrchu

G54 PRIMER je vysoce kvalitní bílý akrylátový vodou ředitelný penetrační základní nátěr pro vnitřní použití, vhodný zejména na sádrokartonové desky a jiné savé povrchy z omítek, tmelů apod. Díky svým vynikajícím plnicím vlastnostem dokonale vyrovnává savost mezi štukovými povrchy a sádrokartonem. Zajišťuje dokonalý konečný vzhled. Vyniká vysokou bělostí, přilnavostí a výbornou krycí schopností. Snadno se aplikuje, dobře vyrovnává podklad a rychle schne. Poskytuje podklad pro vysoce kvalitní povrchové úpravy.

	VYDATNOST
	12±2m ² /L
	VZHLED
	MAT
	ŘEDĚNÍ
	5-15% VODA
	SCHNUTÍ
	1-2 hodiny *
	PŘETIRATELNÝ **
	2-4 hodiny *
	DOPORUČENÝ POČET NÁTĚRŮ
	1
	DALŠÍ NÁTĚR
	6-8 hodin *
	APLIKACE
	váleček, štětec, airless stříkací zařízení

* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a přelakování.

** Pokud je potřeba



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER STYRENE-ACRYLIC	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1,68 ±0,05 g/cm ³
SUŠINA VÁHOVĚ (ISO 3251-03)		67±1 %
SUŠINA OBJEMOVĚ (ISO 3233-98)		60±3 %
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 105±5
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±15
pH		8,40±0,30
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		98% 150 μm mokrý film
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 89
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 0,5
LESK (60°) (ISO 2813-99)		2,5±1
LESK (85°) (ISO 2813-99)		8±2
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU		45μm (±5μm) / 1 vrstva
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5°C - max 30°C

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

EU mezní hodnota pro tento produkt ve stavu připraveném k použití (kat A/g: základní nátěrové hmoty): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max.: 29 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2022

A054 | G54 PRIMER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE



PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro dosažení dobrých výsledků pečlivě připravte povrch. Odstraňte všechny zvětralé odloupané nátěry, prach, oleje, soli a plísň. Povrch musí být čistý a suchý. Případné povrchové vady zatmelte. Aplikujte celoplošně G 54 PRIMER.

- ▶ Povrchy v dobrém stavu:
Aplikujte 1 vrstvu G54 PRIMER.
- ▶ Nové omítky, beton, cihla, cement:
Podklad nechte 30 dnů vyzrát. Aplikujte 1 vrstvu G54 PRIMER.
- ▶ Nové sádrokartonové nebo tmelené podklady:
Aplikujte 1 vrstvu G54 PRIMER.

DOPORUČENÁ POUŽITÍ

	SADROKARTON / TMELENÉ POVRCHY
	BETON / CEMENT
	OMÍTKY

APLIKACE

- ▶ Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Při aplikaci válečkem nebo štětcem naneste jednu nebo dvě vrstvy ředěné vodou 5-10 %. Pro aplikaci airless stříkácí pistolí ředte vodou 10-15 %.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ V případě aplikace na nový beton nebo vápenocementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.
- ▶ Neaplikujte, pokud je okolní teplota nižší než 5°C nebo vyšší než 30°C.

BALENÍ

- ▶ Bílá, 750ml, 3L a 9L.
- ▶ Vytvořte tisíce různých barevných odstínů s naším systémem tónování COLORTOUCH.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Chraňte před mrazem a přímým sluncem. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředený materiál !!!

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

