

TECHNICKÝ LIST

EDITION: LEDEN 2022

A001 | DECONYL FLAT

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

paints
for internal walls



DECONYL FLAT

Interiérová emulsní barva

- excelentní vydatnost
- vysoká krycí schopnost
- jednotný matný povrch

Emulzní vinylová omyvatelná barva vhodná pro interiérové povrchy. Vhodná na sádkarton, vápenocementové omítky, beton, cihly atd. Tato emulzní barva s vysokým stupněm matu účinně kryje nedokonalosti na stěnách a nabízí jednotný povrch. Snadno použitelná barva s vysokou krycí schopností a hladkým matným povrchem. Neobsahuje amoniak a je prakticky bez zápachu. Ideální pro váš domov, hotely, kanceláře.



VYDATNOST	11±2m ² /L
VZHLED	MAT
ŘEDĚNÍ	10-20 % VODOU
DOBA SCHNUTÍ	1-2 hodiny*
PŘETÍRATELNÝ	2-4 hodiny*
DOPORUČENÝ POČET VRSTEV	1-2 nátěry*
APLIKACE	váleček, štětec, airless stříkací zařízení

* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a přelakování.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER PVA-VeoVa	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1.52 ±0,05gr/cm ³
	BASE 01	1.52 ±0,05gr/cm ³
	BASE 02	1.45 ±0,05gr/cm ³
OBSAH SUŠINY HMOTNOSTNĚ (ISO 3251-03)	64±2 % *	
OBSAH SUŠINY OBJEMOVĚ (ISO 3233-98)	47±3 % *	
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 115±10 *	
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 75±15 *	
pH	8.20±0.3	
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)	96 % 150µm mokrý film**	
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)	≥ 89	
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)	≤ 0.5	
ODLONOST NA MOKRÝ OTĚR (ASTM D 2486-06)	>4.000 cyklů	
LESK (60°) (ISO 2813-99)	2.5±1 *	
LESK (85°) (ISO 2813-99)	9±5 *	
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU	65µm (±5µm) / 2 vrstvy	
ODLONOST NA ZRYCHLENÉ STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 měsíc, 50°C)	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5°C-max 30°C	

*v závislosti na odstínu.

**platí pouze pro bílou variantu.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <25@60°): 30 g/L (2010). Tento produkt obsahuje: 29 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDITION: LEDEN 2022

A001 | DECONYL FLAT

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

paints
for internal walls




PŘÍPRAVA PODKLADU

Pečlivě připravte povrch, abyste dosáhli dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu.

- ▶ Povrchy v dobrém stavu:
Aplikujte 2 vrstvy DECONYL FLAT.
- ▶ Nové omítky, beton, cihla, cement:
 - Aplikujte základní nátěr G54 PRIMER, FERM (H₂O) nebo FERM 500. Aplikujte 2 nátěry DECONYL FLAT.
 - Aplikujte základní nátěr AQUAFERM. Aplikujte 1-2 nátěry DECONYL FLAT.
- ▶ Nové sádrokartonové povrchy:
 - Aplikujte základní nátěr G54 PRIMER, FERM (H₂O) nebo FERM 500. Aplikujte 2 nátěry DECONYL FLAT.
 - Aplikujte základní nátěr AQUAFERM. Aplikujte 1-2 nátěry DECONYL FLAT.
- ▶ Staré vodou ředitelné nebo vápenné nátěry:
Aplikujte základní nátěr FERM (H₂O) ředěný vodou do 50 %. Aplikujte 2 nátěry DECONYL FLAT.

DOPORUČENÁ POUŽITÍ

	OMÍTKY
	BETON / CEMENT
	SÁDROKARTON / TMELENÉ POVRCHY

APLIKACE

- ▶ Před a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Nově zhotovený beton nechte vyzrát po dobu 30 dnů, penetrujte přípravkem FERM (H₂O). Poté aplikujte DECONYL FLAT.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ **V případě aplikace na nový beton nebo vápenno-cementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.**
- ▶ Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.
- ▶ Nově natřené povrchy mohou být umyty vodou nejdříve po 20-30 dnech.
- ▶ Tónování provádějte výhradně pomocí tónovacího systému COLORTOUCH.

BALENÍ

- ▶ Bílá – plastové kbelíky 750ml, 3L a 10L.
- ▶ Báze (01, 02): plastové kbelíky 750ml, 3L a 10L.
- ▶ Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému COLORTOUCH.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte nařazený materiál !!!

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z náradí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čištění náradí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

