

## 4M (série 4M02)

### SYSTÉM AKRYLÁTOVÝCH LAKŮ



4M jednovrstvý vrchní lak s odstínem získaným smícháním pigmentů ze systému COLOR FINDER. Nízký obsah V.O.C. a vysoká vydatnost s dokonalým krytím vedou k značným úsporám materiálu a snížení počtu aplikovaných vrstev.

#### Technická data:

Skladovatelnost: 24 měsíců

Hustota: 0,9 -1,3g/cm<sup>3</sup>

Odstíny: dle systému COLORFINDER

Obsah sušiny: viz. systém COLORFINDER


V.O.C.: 2004/42/IIB(d) (420). Tento produkt obsahuje ve stavu připraveném k použití 419 g/l.

#### Příprava podkladu:

Odmaštění: pomocí přípravku I1 SC 070

Broušení: P400 (plnič musí být dokonale suchý). Systém je použitelný i na staré rozpouštědlové barvy a laky.

Alternativa: lze aplikovat i systémem „wet on wet“ (mokrě na mokré)



#### Poměr míchání

Barva 4M (A) 100 (objemově)  
Tužidlo FU 001 (B) 50 (objemově)  
Ředidlo FR900 0-10 % (objemově)



#### Viskozita

26 sekund. Ford 4 / 20°C




#### Stříkací pistole

HVLP s horní nádobkou tryska: 1,2 - 1,3 mm  
Konvenční pistole s horní nádobkou: 1,2-1,3 mm



#### Aplikace

1-2 normální vrstvy s prodlevou 10 minut



#### Doba vytěkání

10 minut



#### Doba schnutí

12 hodin / 20°C  
Suchý na dotek 3 hodiny  
Plně vytvrzený po 24 hodinách

