



TECHNICKÉ INFORMACE

1K alkydový základ a vrchní email v jednom.

Aplikace přímo na kov – není potřeba aplikovat základní nátěr.

Excelentní antikoroziční ochrana se zink-fosfátovým inhibítorem koroze.

Vysoká ochrana vůči palivům a olejům.

Saténový vzhled.

VHODNÉ POVRCHY

-čisté a přebroušené
kovové povrchy

-hliník

-pozink

-uhlíková ocel



PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch přebrouste vhodným brusným
papírem. Očistěte měkkou utěrkou a
odmastěte přípravkem I1 SC 070.
Vytřete do sucha pomocí papírové
utěrky.

APLIKACE VÝROBKU: aplikujte dvě vrstvy na vhodně připravený povrch



Před použitím dobře
promíchejte: 2-3 minuty



Aplikujte ze vzdálenosti
20–30 cm v tenkých
vrstvách



10-15 min / 23 °C



2 tenké vrstvy
50 - 70 mikrometrů



24 h / 23°C (73°F)



Ihned po použití otočte sprej dnem
vzhůru a prostříkněte do doby, než půjde
z trysky čistý plyn

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0.78 ± 0.02 g/cm³

SUŠINA 30 ± 2 % VÁHOVĚ

VOC (2004/42/EC)

Jedná se o aerosolový produkt. Maximální
obsah VOC pro tuto kategorii je 840 g/L.
Obsah VOC ve formě připravené k použití je
840g/L. 2004/42/IB(e)(840)840

TEORETICKÁ VYDATNOST

-

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

-

POZNÁMKY

- Vždy používejte výrobek v souladu se specifikací
- Promíchejte 2-3 min před aplikací
- Ujistěte se, že je plocha zbavena nečistot, vosku a oleje
- Pro dosažení požadovaného konečného výsledku se doporučuje provést zkoušku na podobném povrchu
- Optimální aplikační teplota 10 °C-25°C (50°F-77°F)

SKLADOVATELNOST

Garantovaná skladovatelnost je 36 měsíců
v originálním balení, skladováno na suchém a
chladném místě (+5 °C - +25 °C) (41 °F-77 °F).



Vždy používejte ochranné
pomůcky



Postupujte podle pokynů
pro aplikaci uvedených v
tomto TDS