



TECHNICKÝ LIST 314

800 MATTING ADDITIVE

TECHNICKÉ INFORMACE

Akrylátová matovací pasta pro 1 K syntetické/akrylátové, 2K polyuretanové/akrylátové vrchní nátěry. Používá se ke snížení lesku vysoce lesklých nátěrů.

APLIKACE PRODUKTU:



2K

Do 2 K vrchních nátěrů přidejte 50 % pro saténový nebo 100 % pro matný efekt.
Do 2 K HS čirých laků přidejte 40-50 % pro saténový efekt.



1K

Do 2 K vrchních nátěrů a čirých laků nejprve přidejte 800 MATTING ADDITIVE, poté do celkového množství přidejte tužidlo a ředidlo.

Do 1 K vrchních nátěrů přidejte 30-40 % pro saténový efekt nebo 40-50 % pro matný efekt.

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1.05 g/cm³

OBSAH SUŠINY

(NEŘEDĚNO)

47 % váhově

VOC (2004/42/EC)

Nepoužitelné

Tento produkt je pomocný a nepoužívá se samostatně. Proto není zahrnut do evropské legislativy týkající se těkavých organických sloučenin (VOC).

POZNÁMKA

• Pro dosažení dobrých výsledků použijte s produkty HB BODY

• Nevhodné pro UHS čiré laky.

• Matný efekt u bezbarvých laků není možný s 800 MATTING ADDITIVE.

• Přidání matovací pasty má za následek mírné snížení viskozity. Doporučuje se snížit o 5–10 % množství ředidla určeného pro hlavní materiál.

• Vzhledem k mírnému snížení viskozity po přidání matovací pasty může být pozorováno malé usazování materiálu, který zmizí důkladným promícháním směsi.

• Vrchní nátěry smíchané s 800 MATTING ADDITIVE se nedoporučují pro nanášení štětcem a musí být spotřebovány do jednoho (1) měsíce.

SKLADOVATELNOST PRODUKTU

Garantovaná skladovatelnost je 24 měsíců v originálním obalu skladovaném v prostředí (5–25 °C) (41–77 °F).



Vždy používejte ochranné pracovní pomůcky



Postupujte vždy podle tohoto technického listu