

<b>TECHNICKÝ LIST</b>	
Datum:	28-1-2015
Kód produktu:	21-50310-0112
Název:	<b>I1 RC 112 EXTRA FLEXIBILNÍ ČERNÝ BITUMEN NA ŠTĚTEC</b>
Verze TL:	002
Charakteristika:	Bitumenový extra flexibilní nátěr podvozku pro nanášení štětcem. Pro dlouhodobou ochranu předních a zadních spoilerů, prahů, podběhů kol proti odletujícím kamínkům.
Použití:	Houževnatý uzavřený, vysoce elastický bitumenový nátěr. Extrémně dobrá tvorba bariéry, Vynikající ochrana proti korozi a odlétávajícím kamínkům. Snižuje vibrace a hluk uvnitř automobilu. Odolný vůči soli, vlhkosti, kyselinám, zásadám a obecně korozivní atmosféře. Lze aplikovat bez stékání a odkapávání. Dobrá přilnavost k široké škále materiálů, zejména podvozku automobilu. Kompatibilní s originálními PVC nátěry na podvozky. Přelakovatelný pouze bitumenovými produkty.
<b>Technické informace:</b>	
Báze:	Oxidovaný bitumen, plniva, změkčovadla, rozpouštědla a speciální přísady
Odstín:	Černý
Zápach:	Typický po bitumenu / lakový benzín
Hustota (20 °C), g/ml	1.3
Obsah sušiny	74 %
Viskozita, Brookfield DVII	Ca. 100.000 m.Pas , sp6, 6 rpm
Test v solné mlze DIN 50021 + DIN53210	400 µm 500 hodin → Ri 0
Schnutí: 700 µm mokrý film / 20 °C	Odolný prachu: 3–5 hodin Suchý na dotek: 14–20 hodin Suchý: 2 dny
Doporučená tloušťka filmu / Vydatnost	700 µm mokrý film, 300 µm suchý film 1 l = 1,4 m <sup>2</sup>
Tepelná odolnost nátěru °C:	-50 až + 80
Pokyny před použitím:	Pro snadnou aplikaci se doporučuje zahřát produkt pomocí vodní lázně (napuštěné teplou vodou) do 40 °C Před použitím promíchejte. Povrch musí být suchý a čistý, zbavený nečistot, rzi, mastnoty atd. Nátěr nanášejte štětcem. Nenanášejte nátěr na výfuk, brzdové systémy nebo části motoru. Pro vysokou ochranu proti korozi by měl být holý kov před použitím ošetřen antikoročním epoxidovým základem I1 2K epoxy primer nebo Dyna 2K epoxy primer. Lze odstranit aromatickými rozpouštědly, jako je lakový benzín, xylen atd.
Aplikační teplota °C	10–25
Skladování:	Skladujte při teplotě 10 °C–20 °C na suchém místě
Skladovatelnost:	24 měsíců
<p><i>Tyto informace byly sestaveny podle našich nejlepších současných znalostí. Neposkytuje žádné záruky. Údaje v tomto listu jsou výsledkem rozsáhlého testování buď skupinou Stinoil, nebo jejími dodavateli. Vždy však důkladně zkontrolujte, zda je produkt vhodný k požadovanému účelu.</i></p>	