

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LISTOPAD 2024

A059 | B59 PRIMER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

waterproofing
materials & primers



B59 PRIMER

BETON CONTACT

AKRYLÁTOVÝ PENETRAČNÍ VYSOCE PŘILNAVÝ NÁTĚR S OBSAHEM KŘEMÍKU

penetrační nátěr pro vápenocementové omítky
a hladké povrchy

- excelentní přilnavost
- vytváří drsný povrch
- vynikající odolnost vůči alkáliím

B59 PRIMER je akrylátový penetrační základní nátěr s obsahem křemičitého písku. Vzhledem ke své silné přilnavosti je vhodný jako základní nátěr na veškeré hladké povrchy jako je pohledový beton, dlaždice, mramor, polystyrenové tepelně izolační desky, sádkokartóny atd. Dále lze aplikovat na podklady jako jsou cementové malty, lepidlové stěrky, tepelně izolační omítky. Snadno se aplikuje, lehce se roztírá a rychle schne. Je prakticky bez zápachu.

VYDATNOST	3±1 m ² /L
VZHLED	MAT
ŘEDĚNÍ	0-10 % VODOU
DOBA SCHNUTÍ	1-2 hodiny *
PŘETÍRATELNÝ **	2-4 hodiny *
DOPORUČENÝ POČET VRSTEV	1 nátěr
PŘETÍRATELNÝ VRCHNÍM NÁTĚREM	6-8 hodin *
APLIKACE	váleček, štětec nebo airless stříkací zařízení

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo aplikace dalšího nátěru.

INCHROMA s.r.o., Zátor 185, 793 16
T: +420 554 625 700, 554 625 934
www.inchroma.cz | info@inchroma.cz



**v případě potřeby

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER STYREN-AKRYL	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	ČERVENO HNĚDÁ	1,55 ±0,05 g/cm ³
OBSAH SUŠINY w/w (ISO 3251-03)	67±2 %	
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 115±10	
pH	8,5±0,5	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5°C – max 30°C	
VELIKOST ZRNA	STŘEDNÍ-VELKÁ	

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/c: vnější stěny z minerálního podkladu): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max.: 29 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LISTOPAD 2024

A059 | B59 PRIMER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE



PŘÍPRAVA PODKLADU

Pečlivě připravte povrch, abyste dosáhli dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu. Případné vady na povrchu opravte zatmelením. Před aplikací hmotu promíchejte. Celoplošně naneste B59 PRIMER. Používejte ochranné respirační prostředky.

- ▶ Nesavé povrchy:
Aplikujte jednu vrstvu B59 PRIMER
- ▶ Savé povrchy:
Aplikujte jednu vrstvu B59 PRIMER

POUŽITÍ

■	SADROKARTÓN / STĚRKOVÉ POVRCHY
■	BETON / CEMENTOVÝ PODKLAD
■	DLAŽDICE/MRAMOR
■	POLYSTYRENOVÉ DESKY
■	SKLO

APLIKACE

- ▶ Před aplikací a během aplikace důkladně promíchejte.
- ▶ Aplikujte jednu vrstvu aplikovanou válečkem nebo štětcem, ředěnou 0-10 % čistou vodou.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ Na nové vápenocementové omítky nebo betonové povrchy doporučujeme aplikaci po 30-40 dnech.
- ▶ Neaplikujte při okolní teplotě nižší než 5 °C a vyšší než 30°C.

BALENÍ

- ▶ Červeno-hnědá, plechovka 750ml, 3L a 9L.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ/LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

