

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LEDEN 2025

A057 | S57 PRIMER STAINBLOCK

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

waterproofing
materials & primers

A₃

S57 PRIMER STAINBLOCK

Akrylátový nátěr na izolaci skvrn

- vynikající schopnost izolovat skvrny od nikotinu, kouře, otisků tužky nebo pera atd.
- silná přilnavost
- rychlé schnutí a dokonalá krycí schopnost

S57 PRIMER STAINBLOCK je akrylový základní nátěr na skvrny pro vnitřní i venkovní použití. Vhodný k blokování skvrn na stěnách jako je nikotin, kouř, skvrny od vlhkosti, stopy po tužce nebo peru, rtěnce, výtažků z tropického dřeva atd. Aplikuje se na všechny povrchy, které vyžadují izolační krycí nátěr před aplikací barev, vodou ředitelných laků nebo dekorativních barev. Utěsňuje povrch. Vysoká krycí schopnost. Zajišťuje hladký povrch pro prémiové povrchové úpravy. Při aplikaci prakticky bez zápachu. **POZOR VZHLEDEM K JEHO SPECIÁLNÍMU SLOŽENÍ NENÍ URČEN K TÓNOVÁNÍ.**

VYDATNOST	14±2 m ² /L
VZHLED	MATT
ŘEDĚNÍ	0-10 % DEMINERALIZOVANÁ VODA
DOBA SCHNUTÍ	1-2 hodiny*
PŘETIRATELNÝ	4-24 hodin*
DOPORUČENÝ POČET VRSTEV	1-2 nátěry
APLIKACE	váleček, štětec nebo airless stříkáčková technika

*Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo aplikaci dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	AKRYL	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BARVA BÍLÁ	1,28 ±0,05g/cm ³
OBSAH SUŠINY váhově (ISO 3251-03)		51±2 %
OBSAH SUŠINY objemově (ISO 3233-98)		36±3 %
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 110±10
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25 °C)		KU 80±15
pH		4,5±0,5
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		96 % 150µm mokrý film
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 80
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 5
STUPEŇ LESKU (60°) (ISO 2813-99)		23±5
STUPEŇ LESKU (85°) (ISO 2813-99)		60±10
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU		50µm (±5µm) / 2 vrstvy
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 měsíc 50°C)
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5°C-max 30°C

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/g-základy): 30 g/L (2010). Tento produkt obsahuje max: 29 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LEDEN 2025

A057 | S57 PRIMER STAINBLOCK

NAHRAŽUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE



PŘÍPRAVA PODKLADU

základní podmínkou dobrých výsledků je pečlivá příprava podkladu. Odstraňte všechny zvětralé odloupané nátěry, prach, oleje, sůl a plísně. Povrch musí být čistý a suchý. Případné povrchové vady zatmelte. Napenetrujte lokálně pomocí S57 PRIMER StainBLOCK. Naneste S57 PRIMER StainBLOCK na celý povrch.

- ▶ Staré (původní) podklady:
Případné povrchové vady zatmelte. Aplikujte lokálně penetrační vrstvu S57 PRIMER STAINBLOCK. Aplikujte 1 vrstvu S57 PRIMER STAINBLOCK.
- ▶ Dřevěné podklady:
Aplikujte 1 vrstvu S57 PRIMER STAINBLOCK.
- ▶ Nové alkalické podklady:
Aplikujte 1 vrstvu S57 PRIMER STAINBLOCK.
- ▶ Obtížné skvrny:
Aplikujte 2 vrstvy f S57 PRIMER STAINBLOCK.

POUŽITÍ

	OMÍTKY
	BETON/ CEMENT
	SADROKARTON
	DŘEVO

APLIKACE

- ▶ Před použitím a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Aplikujte 1-2 vrstvy válečkem, štětcem nebo airless stříkací technikou. Řed'te vodou 0-10 %.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ Na novou omítku, beton, cihlu, cement aplikujte přímo (nemusíte čekat).
- ▶ Neaplikujte, pokud je okolní teplota pod 5 °C nebo nad 30°C.

BALENÍ

- ▶ K dodání v bílém odstínu. Balení plechovky 750ml, 3L a 10L.
- ▶ Nedoporučujeme produkt tónovat.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ/LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

