

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LISTOPAD 2023

B096 | DECO CHALK

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

DECO CHALK

křídová dekorativní barva s
matným povrchem

- vysoká krycí schopnost a rozliv
- výborná přilnavost na problémové povrchy
- sametově matný povrch

DECO CHALK je dekorativní barva na vodní bázi, která vytváří matný povrch a spoustu dekorativních efektů jako dichromát, vintage styl, shabby chic, atd... Ideální pro restaurování a dekoraci dřevěného nábytku, stěn nebo předmětů z různých materiálů jako je dřevo, sklo, železo, mramor, plasty, tapety, cihly, cement atd. Je bez zápachu. Aplikuje se přímo na všechny natřené nebo lakované povrchy. V případě potřeby podklad přebrouste a použijte základní nátěr.

VYDATNOST

12±2 m²/L

VZHLED

MAT

ŘEDĚNÍ

0-10 % VODOU

DOBA SCHNUTÍ

½-1 hodina*

PŘETÍRATELNÝ

4-6 hodin*

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1-2 nátěry

APLIKACE

váleček, štětec nebo airless stříkáč

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo aplikaci dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	AKRYLÁT	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ HOTOVÉ ODSTÍNY BÁZE	1,50 ±0,10 g/cm ³
OBSAH SUŠINY váhově (ISO 3251-03)		63±2 % *
OBSAH SUŠINY objemově (ISO 3233-98)		47±3 % *
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25° C)		KU 125±10 *
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25° C)		KU 100±15 *
pH		8.5±0.3
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		98 % 150µm mokrý film*
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 83*
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 3*
LESK (60°) (ISO 2813-99)		2±1 *
LESK (85°) (ISO 2813-99)		6±2 *
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5° C-max 30° C

*platí pouze pro bílý odstín.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota VOC EU pro tento výrobek připravený k použití (kat A/L: nátěry s dekorativním efektem): 200 g/L VOC (2010). Tento produkt obsahuje max: 199 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LISTOPAD 2023

B096 | DECO CHALK

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

decorative
coatings & primers

B

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro dosažení dobrých výsledků pečlivě připravte povrch. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený vadných nebo nesoudržných materiálů, prachu, olejů a solí.

- **Dřevěné povrchy:**
Aplikujte přímo 1-2 nátěry DECO CHALK. Pro lepší přilnavost přebrouste povrch pomocí brusného papíru P180 (původní alkydové barvy a laky).
- **Povrchy ze skla, mramoru a papírové tapety:**
Aplikujte přímo 1-2 nátěry DECO CHALK.
- **Kovové povrchy:**
V případě potřeby na nové kovové povrchy aplikujte antikorozi základ (AQUARUST). Poté aplikujte 1-2 vrstvy DECO CHALK.
Na již natřené původní kovové povrchy aplikujte přímo 1-2 nátěry DECO CHALK. Pro lepší přilnavost přebrouste povrch pomocí brusného papíru P180 (původní alkydové barvy a laky).
- **Povrchy z cementu, sádrové omítky nebo sádkartónu:**
Na nové povrchy použijte penetrační nátěr M51 PRIMER (FERM H2O). Poté aplikujte 1-2 nátěry DECO CHALK. Na staré povrchy v případě potřeby (pokud není podklad v dobrém stavu) penetrujte povrch pomocí M51 PRIMER (FERM H2O) a poté aplikujte 1-2 nátěry DECO CHALK.

POUŽITÍ

	DŘEVO
	SKLO
	KOV
	PLAST
	MRAMOR
	TAPETY
	BETON / CEMENT
	SADROKARTON / OMÍTKY

APLIKACE

- Před a během aplikace dobře promíchejte.
- DECO CHALK doporučujeme aplikovat štětcem a válečkem v kombinaci se speciálním nářadím.
- Pro vintage nebo shabby chic efekt aplikujeme dvě vrstvy různých odstínů. Po poslední vrstvě povrch lokálně obrousíme, abychom vytvořili požadovaný efekt.
- Nakonec po úplném zaschnutí křídové barvy naneste ochranný lak DECO VARNISH.

DALŠÍ INFORMACE

- Neaplikujte, pokud je okolní teplota nižší než 5 °C, vyšší než 30 °C.
- Výrobek získává své konečné vlastnosti za 7 dní od konečného nátěru a v mírných podmínkách teploty a vlhkosti. Po 24 hodinách od nanesení poslední vrstvy barvy můžeme být přetřeni ochranným lakem DECO VARNISH.

BALENÍ

- K dispozici v 25 hotových odstínech nebo bílá a báze 03 375mL a 750mL.
- Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému COLORTOUCH D.G.K. Pellachrom (vzorkovnice MOMENTS, NCS2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS).

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-20°C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředěný materiál!!!

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

