

## TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2017

A010 | INCOVER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

WALL  
COATINGS  
&  
PRIMERS

A

# INCOVER

## Profesionální interiérová emulzní barva

- ultimátní krycí schopnost & bělost
- excelentní vydatnost
- jednotný matný povrch

Emulzní vinylová omyvatelná barva vhodná pro interiérové povrchy. Vhodná na sádkarton, vápenocementové omítky, beton, cihly atd. Snadno použitelná barva s vysokou krycí schopností a hladkým matným povrchem. Neobsahuje amoniak a je prakticky bez zápachu. Ideální pro váš domov, hotely, kanceláře. Cenově výhodné a spolehlivé řešení pro profesionály. Vhodné pro nátěry a osvěžení často přemalovaných ploch. Vynikající poměr kvalita-cena.

VYDATNOST	11±2m <sup>2</sup> /L
VZHLED	MAT
ŘEDĚNÍ	10-20% VODOU
DOBA SCHNUTÍ	1-2 hodiny*
PŘETÍRATELNÝ	2-4 hodiny*
DOPORUČENÝ POČET VRSTEV	1-2 nátěry*
APLIKACE	váleček, štětec nebo airless stříkací zařízení

\* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlouží dobu schnutí a přetírání.

INCHROMA s.r.o., 793 16 Zátor 185  
T: +420 554 625 700 T: +420 554 625 934  
[www.inchroma.cz](http://www.inchroma.cz) | [info@inchroma.cz](mailto:info@inchroma.cz)



## TECHNICKÁ CHARAKTRISTIKA

TYP	COPOLYMER PVA-VeoVa	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1.57 ±0,05gr/cm <sup>3</sup>
OBSAH SUŠINY HMOTNOSTNĚ w/w (ISO 3251-03)		66±2 % *
OBSAH SUŠINY OBJEMOVĚ w/v (ISO 3233-98)		53±3 % *
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 115±10 *
APPLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)		KU 75±15 *
pH		8.40±0.3
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		96%   150µm mokrý film**
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 89
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 0.5
LESK (60°) (ISO 2813-99)		2.7±1 *
LESK (85°) (ISO 2813-99)		17±3 *
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU		65µm (±5µm) / 2 nátěry
ODOLNOST NA ZRYCHLENÉ STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)		10/10 (1 měsíc, 50°C)
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5°C-max 30°C

\*v závislosti na odstínu.

\*\*platí pouze pro bílou variantu.

## NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <25@60°): 30 g/L (2010). Tento produkt obsahuje: 29 g/L VOC.

## TECHNICKÝ LIST

EDICE: PROSINEC 2017

A010 | INCOVER

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

WALL  
COATINGS  
&  
PRIMERS




A

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Pečlivě připravte povrch, abyste dosáhli dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu

- ▶ Povrchy v dobrém stavu:  
Aplikujte 2 vrstvy INCOVER.
- ▶ Nové omítky, beton, cihla, cement:
  - Aplikujte základní nátěr G54 PRIMER, FERM (H<sub>2</sub>O) nebo A-500 PRIMER. Aplikujte 2 nátěry INCOVER.
- ▶ Nové sádrokartonové povrchy, tmelené povrchy:
  - Aplikujte základní nátěr G54 PRIMER, FERM (H<sub>2</sub>O) nebo A-500 PRIMER. Aplikujte 2 nátěry INCOVER
- ▶ Staré vodou ředitelné nebo vápenné nátěry:  
Aplikujte základní nátěr FERM (H<sub>2</sub>O) ředěný vodou do 50 %. Aplikujte 2 nátěry INCOVER.

### DOPORUČENÁ POUŽITÍ

	OMÍTKY
	BETON / CEMENT
	SÁDROKARTON / TMELENÉ POVRCHY

### APLIKACE

- ▶ Před a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Nově zhotovený beton nechte vyzrát po dobu 30 dnů, penetrujte přípravkem FERM (H<sub>2</sub>O). Poté aplikujte INCOVER.

### DALŠÍ INFORMACE

- ▶ V případě aplikace na nový beton nebo vápenno-cementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.
- ▶ Neaplikujte, pokud je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.
- ▶ Nově natřené povrchy mohou být umyty vodou nejdříve po 20-30 dnech.

Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému COLORTOUCH D.G.K. Pellachrom

### BALENÍ

- ▶ Bílá. Plastové obaly 750ml, 3L a 10L.

### SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-20°C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte nařazený materiál!!!

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

### ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z náradí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čištění náradí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nepotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

### OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

