

AQUAFERM (350)

akrylátová bílá nebo tónovatelná vodou
ředitelná penetrace

- Ideální řešení na sádro karton (zelený, červený, šedý)
- bez zápachu, ideální pro interiér & exteriér
- vysoká krycí schopnost
- vysoká přilnavost
- izolační a vodoodpudivá

AQUAFERM (350) je 100 % akrylátový bílý nebo tónovatelný vodou ředitelný penetrační nátěr pro venkovní i vnitřní povrchy. Vhodný zejména pro nové sádrokartonové povrchy a dále vápenocementové omítky, beton, vytmelené povrchy, zdvo a jiné porézní podklady. Díky své schopnosti tónování (32430 odstínů z míchacího systému Pellachrom) i ve velmi sytých odstínech zvyšuje krycí schopnost všech emulsních, akrylátových nebo vinylových barev a zároveň výrazně snižuje jejich spotřebu. Vzhledem k rychlému schnutí dovoluje aplikaci vrchního nátěru ještě ve stejný den. Vhodný pod emulsní i akrylátové nátěry i alkydové emaily. Obsahuje speciální komponenty proti „postříkání“, zejména při aplikaci válečkem. Vyznačuje se velmi vysokou vydatností, rychlým schnutím, velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch.

	VYDATNOST 14±2 m ² /L
	VZHLED MAT
	ŘEDĚNÍ 10-30 % VODOU
	DOBA SCHNUTÍ 1-2 hodiny*
	PŘETÍRATELNÝ 2-4 hodiny*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 1-2 nátěry*
	APLIKACE Váleček, štětec nebo airless stříkací zařízení

*Nizká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	KOPOLYMER STYREN-AKRYL	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1.33 ±0,05gr/cm ³
OBSAH SUŠINY w/w (ISO 3251-03)	57±2 % *	
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 140±10 *	
pH	8.9±0.3	
ODOLNOST NA ZRYCHLENÉ STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 měsíc, 50°C)	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5°C-max 30°C	

*v závislosti na odstínu

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat. A/c: vnější stěny z minerálního podkladu): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max.: 29 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LISTOPAD 2020

A051 | AQUAFERM (350)

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

WATERPROOFING
MATERIALS

A₃

PŘÍPRAVA PODKLADU Pečlivě připravte povrch, aby bylo dosaženo dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu. Případné vady na povrch opravte zatmelením. Používejte ochranné respirační prostředky.

- ▶ Nové sádro kartónové nebo sádrové omítky:
Aplikujte AQUAFERM ředěný 10-20 % čistou vodou
- ▶ Nové porézní omítky, beton, cihly, cement:
Aplikujte AQUAFERM ředěný 20-30 % čistou vodou.
- ▶ Původně natřené povrchy (vodou ředitelné nebo vápenné barvy):
Aplikujte AQUAFERM ředěný 30 % čistou vodou

POUŽITÍ

	SADRO KARTON / SÁDROVÁ STĚRKA
	VÁPENO CEMENTOVÉ OMÍTKY
	BETON/ CEMENTOVÁ STĚRKA

APLIKACE

- ▶ Před a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Aplikujte 1 x AQUAFERM ředěný do 30 % čistou vodou, v případě hodně savého podkladu.
- ▶ Aplikujte vždy tenkou vrstvu. V případě hodně savého podkladu penetrujte další vrstvou AQUAFERMu.
- ▶ Nové betonové povrch nechte před penetrací vyzrát minimálně 30 dnů.

DALŠÍ INFORMACE

- ▶ V případě aplikace na nový beton nebo vápenocementovou omítku doporučujeme aplikaci nejdříve po 30-40 dnech.
- ▶ Neaplikujte pokud je teplota nižší než 5°C nebo v případě očekávaného deště.
- ▶ AQUAFERM lze tónovat v počtu 32430 odstínů z míchacího systému Pellachrom.

BALENÍ

- ▶ Kanistry 750 ml, 3L 10L

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-30°C. Skladujte na chladném místě.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ/LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nepotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

