

# PRIMER A500®

PRIMER A500 je vodou ředitelný penetrační nátěr pro emulsní a akrylátové barvy. Vhodný pro vnitřní povrchy jako jsou vápenocementové omítky, beton a vytmelené povrchy. Vyznačuje se rychlým schnutím, velmi dobrou přilnavostí. Účinně zpevňuje a stabilizuje povrch.

## INFORMACE O VÝROBKU

Typ	: Vinylový penetrační nátěr
Specifická hmotnost	: 1,28 gr/cm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1:1997,20°C)
Viskozita	: 70–80 K.U. (20 °C) (ASTM D 562-01:2005,25°C)
Obsah sušiny	: 60 % (EN ISO 3251:2008)
Tloušťka suchého filmu v jednom nátěru	:
P.H.	: 7,9 – 8,5 (ISO 976:1966)
Stupně lesku	: 3-4 (60°) 8-10 (85°)
Ředění	: Minimálně 1 díl A500 a 3-4 díly vody
Odolnost na mokrá otěra	:
Způsob aplikace	: Štětcem, válečkem nebo stříkací technikou airless
Schnutí	: 0,5 – 1 hodina (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu)
Teoretická vydatnost	: 30–40 m <sup>2</sup> /L v jednom nátěru (v závislosti na typu povrchu a odstínu)
Odstíny	: Bílá polo transparentní
VOC (Voitaile Organic Compounds)	: EU limit pro tento produkt (kat. A/h): 50 g/l (2007) a 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 2,5 g/l.
Balení	: 750ml, 3L, 10L

## PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny všech vadných a špatně přilnavých materiálů, špíny, mastnoty a solí. Provedte jeden nátěr A500 ředěný minimálně 300-400 % čistou vodou.

## PO APLIKACI

Ihned po aplikaci odstraňte co nejvíce barvy z válečku mechanicky a současně očistěte štětky a náradí vodou a čisticím prostředkem.

## SKLADOVATELNOST

24 měsíců v uzavřeném obalu

**PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROMÍCHEJTE – CHRAŇTE PŘED MRAZEM – NEPOUŽÍVEJTE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 10°C.**

