



EN 3400 SOFT

Charakteristika:

Neporézní plnicí polyesterový tmel. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Optimální tvrdost tmelu a velmi hladký povrch EN 3400 SOFT vzhledem k tvrdosti vrchního nátěru umožňuje jeho použití pro plnicí i dokončovací operace.

Použití : Polyesterový, dvousložkový, stěrkový tmel s jemnou konzistencí, vhodný k tmelení nerovností kovových a dřevěných povrchů. Je lehce brousitelný brusnými papíry P80 a dává hladký a neporézní povrch.

Aplikace:








Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data :

Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,9 g/cm³ Odstín : žlutý

VOC obsah : < 250g/l

	Čištění podkladu	
	Poměr tužení	EN 3400 SOFT – 100g BPO hardener – 2 - 3g
	Zpracovatelnost	5 min.
	Doba schnutí	20-30 min.
	Ruční broušení	P80 – P120
	Strojní broušení	P80 – P120
	Skladujte na chladném místě	

