

TECHNICKÝ LIST	
Datum:	28-1-2015
Kód produktu:	21-50310-0100
Název:	I1 BITUMEN RC 100
Verze TL:	001
Charakteristika:	Bitumenová nepřelakovatelná elastická antikoroziční ochrana černá
Použití:	Nepřelakovatelná dlouhodobá elastická antikoroziční ochrana prahů, rámu, podvozků, podběhů karoserie. Redukuje hlučnost a vibrace. Používá se k dlouhodobé ochraně před odlétávajícími kamínky, šterkem, posypové soli a vlhkosti. Kompatibilní s většinou originálních nástřiků na podvozky automobilu. Při aplikaci nestéká.
Technické informace:	
Báze:	Oxidovaný bitumen, rozpouštědla a přísady
Odstín:	Černý
Zápach:	Typický po bitumen/ lakový benzín
Hustota (20 ° C), g/ml	1.05
Sušina	55 %
Viskozita, Brookfield DVII	Ca. 12.000 m.Pas , sp4, 6 rpm
Test v solné mlze DIN 50021 + DIN53210	300 µm 700 hodin Ri 0
Schnutí: 700 µm mokrý film / 20 ° C	Odolný prachu: 3–5 hodin Suchý na dotek: 12–16 hodin Kompletně suchý: 1 den
Doporučená tloušťka filmu/vydatnost	700 µm mokrého filmu, 300 µm suchého filmu 1 l = 1,4 m ²
Teplotní odolnost produktu ° C:	50–80
Aplikace:	Opravený povrch musí být čistý, suchý, zbaven mastnoty, olejů a rzi. Před použitím dózu protřepejte. Přípravek nanášejte v několika tenkých vrstvách. Používejte vzduchovou UBS pistoli na spodky. Neaplikujte na části motorů, převodovky, brzdy, výfukový systém. Neaplikujte štětcem. Pro zvýšení korozní odolnosti použijte na holý kov antikoroziční základ. Doporučená tloušťka pro aplikaci je 700 µm mokrého filmu (300-350 µm suchého filmu). Aplikační teplota 10-25 ° C. Skladujte při teplotě do 20 ° C. Čištění lze provádět např. přípravkem I1 ředidlo NITRO. Vydatnost: 1,6 m ² /1L. Teplotní odolnost 80°C
Aplikační teplota ° C	10–25
Skladování:	Składujte při teplotě 10 °C–20 °C na suchém místě
Skladovatelnost:	24 měsíců
<p><i>Tyto informace byly sestaveny podle našich nejlepších současných znalostí. Neposkytuje žádné záruky. Údaje v tomto listu jsou výsledkem rozsáhlého testování buď skupinou Stinoil, nebo jejími dodavateli. Vždy však důkladně zkontrolujte, zda je produkt vhodný k požadovanému účelu.</i></p>	