

TECHNICKÝ LIST

EDICE: KVĚTEN 2025

G640 | ADDITIVE 640

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

special coatings



ADDITIVE 640

Speciální additivum pro
polyuretanové barvy

Jednosložkové transparentní additivum pro speciální aplikace. Používá se jako složka C pro dvousložkové polyuretanové systémy (A+B) jako jsou

- ▶ POLYGLOSS
- ▶ POOLGLOSS
- ▶ ANTISKID
- ▶ UNI-PRIMER

Zvyšuje lesk a odolnost vůči povětrnostním podmínkám a rozpouštědlům. Díky rychlému schnutí je finální nátěr tvrdší v kratší době. Zvyšuje lesk, elasticitu, chemickou a mechanickou odolnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a vodě. Zajišťuje dodatečnou ochranu lesku a barvy nátěru i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

APLIKACE

váleček, štětec nebo airless stříkací technika

DOPORUČENÝ POMĚR

20-100 % objemově *

APLIKACE

Aplikujte první natuženou vrstvu (A+B) bez použití přípravku ADDITIVE 640. Po zaschnutí povrch přebírejte. Aplikujte finální vrstvu natuženou pomocí ADDITIVE 640 a naředěnou 3-5 % ředidlem THINNER 120. Aplikujte 1-2 vrstvy.

BALENÍ

Plechovky 375 ml a 750 ml v transparentním odstínu.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	MIXTURA ISOCYANÁTOVÝCH PRYSKYŘIC	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	TRANSPARENTNÍ	0.95 ±0,05g/cm ³
BOD VZPLANUTÍ	25 °C	

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Nespadá do žádné kategorie dle směrnice 2004/42/EC.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-20°C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředěný materiál!!!

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Pokud nenatíráte, udržujte nářadí uvnitř plechovky mokré. Po nanesení barvy setřete přebytečnou barvu z nářadí o bok plechovky. Ihned po použití očistěte ředidlem THINNER 120 nebo jakýmkoli nitro či polyuretanovým ředidlem. Mycí tekutiny a zbytky výrobku nechejte vždy zlikvidovat odbornou firmou. Nevylévejte mycí tekutiny do spodní vody. Přísně dodržujte místní, regionální a národní předpisy a legislativu týkající se likvidace výrobků a prázdných nádob.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: KVĚTEN 2025

G640 | ADDITIVE 640

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

special coatings



OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny na štítku. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

