



TECHNICKÝ LIST

SPRAY P965 WASH PRIMER**TECHNICKÉ INFORMACE**

Vysoce kvalitní 1k transparentní reaktivní základ.

Excelentní přilnavost na různé povrchy.

Rychleschnoucí.

Ideální pro renovaci disků automobilu.

VHODNÉ POVRCHY

Hliník

Nerezová ocel

Galvanizovaný povrch

Pozinkovaný povrch

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být suchý, čistý, bez mastnot a jiných nečistot.



Povrch očistěte přípravkem 4M

ANTISILICONE DEGRASER

Pro odmaštění použijte papírové utěrky.

První mokrou utěrkou aplikujte odmašťovací přípravek, druhou suchou utěrkou vytřete povrch do sucha.

APLIKACE:

Před použitím protřepejte:
2 - 3 min



Dodržujte vzdálenost od
aplikovaného povrchu
20-30 cm



Aplikujte 2-3
křížové vrstvy
20-30 µm



10 min / 23 °C (73 °F)
Doba vytěkání mezi
jednotlivými nátěry



Schnutí 10-20 min /23°C



Povrch může být přelakován
1K/2K vrchními nátěry
10-20 min. po aplikaci max.
do 24 hod. při 23 °C (73 °F).



Po použití sprej otočte
dnem vzhůru a odstříkněte
malé množství pro vyčištění
trysky.

SPECIFICKÁ HMOTNOST

0.75 ±0.02 g/cm³

OBSAH SUŠINY

7 ± 2 % váhově

VOC (2004/42/EC)

Jedná se o aerosolový produkt. Maximální
obsah VOC pro tuto kategorii je 840 g/L.

Obsah VOC produktu připraveného k použití
je 840 g/L. 2004/42/II(b)(840)840

POZNÁMKA

- Promíchejte 2-3 minuty od doby, kdy začnou ve spreji chřastit kuličky.

- Optimální aplikační teplota je 10–25 °C

Aplikujte v tloušťce 20-30 µm. Během doby před
aplikací může dojít ke změně průhlednosti
produktu, která nemá vliv na konečný výsledek.

UPOZORNĚNÍ: neaplikujte Wash primer pod
polyesterové systémy.

SKLADOVATELNOST PRODUKTU

Garantovaná skladovatelnost je 24 měsíců v
originálním obalu, skladováno při teplotě
(5-25 °C).



Používejte vždy ochranné
pracovní pomůcky



Před použitím prostudujte
tento technický list