

TECHNICKÝ LIST	
Datum:	27-1-2015
Kód produktu:	19-00000-0003
Název:	I1 BUMPER TEXTURE – černý akrylátový saténový strukturální základ na plasty
Verze TL:	004
Charakteristika:	Strukturální nátěr pro retušování plastových dílů jako jsou nárazníky, zrcátka atd.
Vlastnosti:	Rychleschnoucí strukturální nátěr Dobrá přilnavost k většině automobilových plastových povrchů bez použití základního nátěru Lze přelakovat běžnými barvami na nárazníky Struktura se může měnit podle tloušťky vrstvy nebo vzdálenosti nástřiku.
Technické informace:	
Báze:	Moderní akrylátová pryskyřice, pigmenty, funkční plniva a reologická aditiva.
Odstín:	Saténový černý
Ředidla:	Estery a ketony (obsahuje aceton)
Hustota (20 °C) g/ml	Aerosol ca. 0,91 g/ml Produkt ca. 1,13 g/ml
Doba schnutí (20 °C) (v závislosti na tloušťce nátěru, teplotě a ventilaci)	Odolný prachu cca.30 min. Brousitelný po cca. 90 min. Přelakovatelný (stejným typem produktu) po cca. 30 min. Přelakovatelný (odlišným typem produktu) po cca. 2 hodinách
Aplikace:	Používejte při pokojové teplotě. Před použitím důkladně protřepejte; alespoň 2 minuty poté, co se třepací koule uvolnila. Povrch musí být suchý a čistý, zbavený nečistot, rzi, mastnoty atd Aplikujte napříč vrstvami, dokud ne získáte požadovanou strukturu. Poté nechte vytékat a uschnout. V případě aplikace další vrstvy doporučujeme povrch opět přebrousit a odmastit. Při použití v kombinaci s (neznámými) primery by měla být nejprve otestována kompatibilita a přilnavost. Ihned po aplikaci vyčistěte trysku spreje tak, že otočíte sprej dnem vzhůru a prostříknete do doby, než půjde z trysky čistý plyn.
Aplikační podmínky	Teplota vzduchu 15 °C–30 °C Teplota podkladu 15 °C–30 °C nad bodem kondenzace Teplota dózy 18 °C-25 °C Relativní vlhkost vzduchu: max 80 %
Aplikační teplota, °C	15–30 °C
Skladování:	Skladujte při teplotě (10 °C–20 °C) na suchém místě
Skladovatelnost:	24 měsíců od data výroby
Tyto informace byly sestaveny podle našich nejlepších současných znalostí. Neposkytuje žádné záruky. Údaje v tomto listu jsou výsledkem rozsáhlého testování buď skupinou Stinoil, nebo jejími dodavateli. Vždy však důkladně zkontrolujte, zda je produkt vhodný k požadovanému účelu.	