

P 980 1K PRIMER

Technický list 107



TECHNICKÉ INFORMACE



Ředění v poměru 4:1 s
BODY 740 ACRYL
NORMAL nebo 741
ACRYL SLOW



10 min / 60 °C (140 °F)
1 h / 23 °C (73 °F)



3-5 min
Vzdálenost 60-70 cm

VHODNÉ POVRCHY

Používá se na starý, obroušený
lak a obroušené ocelové
povrchy

Vhodné také pro použití s HB
Body polyesterovými tmely

PŘÍPRAVA POVRCHU ČIŠTĚNÍ POVRCHU



Podklad očistěte
měkkým hadříkem a
odmašťovacím
přípravkem 770 ANTISIL
NORMAL / 771 ANTISIL
FAST DEGREASER

Ujistěte se, že je povrch
před aplikací vytřen do
sucha



Vždy používejte ochranné
prostředky a zajistěte
dobré větrání

Aplikace výrobku: Jako HS brousitelný základní nátěr

2 vrstvy »» Aplikujte v tenkých vrstvách pouze na přebroušené podklady



Ředění v poměru 4:1 s
740 ACRYL NORMAL /
741 ACRYL SLOW



Připraveno ke stříkání:
30-35 s
DIN 4 @ 20 °C (68 °F)



Konvenční stříkací
pistole:
1.5-1.8 mm
2-2.5 bar (29-36 psi)
vstupní tlak
2x nátěry = 80-120 µm
(3.2-4.7 mil)



HVLP stříkací pistole:
1.5-1.7 mm
1.5-2 bar (22-29 psi)
vstupní tlak
2x nátěry = 60-80 µm (3.2-
4.7 mil)



5-10 min / 23 °C (73 °F)
Doba schnutí mezi
jednotlivými vrstvami



1 h / 23 °C (73 °F)
10 min / 60 °C (140 °F)



Krátké vlny 3-5 min
vzdálenost: 60-0 cm



P 400-P 500
Rotační vibrační bruska



P 600-P 1000
Ruční mokré broušení



Může být přelakován 1K
nebo 2K základy,
bázovými systémy nebo
akrylátovými barvami



Vždy používejte
ochranné vybavení



Postupujte vždy podle
tohoto technického
listu

VOC (2004/42/EC)

Jedná se o speciální produkt
pro autoopravárenství.
Maximální obsah VOC pro
tuto kategorii je 540 g/L.
Obsah VOC produktu
připraveného k použití je 535
g/L.
2004/42/II(c)(540)535

Teoretická vydatnost:

6 m² / l při tloušťce suchého
filmu 80 µm

Očištění nářadí:

Očistěte nářadí pomocí 740 ACRYL
NORMAL THINNER

Důležité pokyny:

- Vyčkejte na dosažení
požadované teploty v
lakovacích kabinách
- Aplikujte pouze s
doporučenými ředidly
- Neaplikujte při teplotě nižší než
15 °C (59 °F)

Skladování a trvanlivost:

- Skladovatelnost produktu:
skladujte při teplotě +5 °C až 25 °C
(40 °F-77 °F) pro dosažení dobrých
výsledků spotřebujte do 12
měsíců. Garantovaná trvanlivost
24 měsíců v originálních obalech

Bod vzplanutí:
14 °C / 57 °F

Specifická hmotnost:
1.28 g / cm³

Obsah sušiny (neředěno):
62 % váhově

ŘÍJEN 2019