

PROFESSIONAL WATERBORN

Univerzální matná vodou ředitelná barva

- Vysoká bělost a krycí schopnost
- Snadná aplikace
- Vynikající propustnost vodních par

Dispersní malířská barva s vysokou bělostí pro vnitřní použití, ředitelná vodou. Aplikuje se na nové i staré povrchy jako vápenocementové omítky, sanační omítky, beton, sádkartón, dřevotřísku a povrchy upravené stěrkou. Má vysokou krycí schopnost, vydatnost a přilnavost. Jednoduše se aplikuje, rychle schne. Vyniká velmi dobrým difuzním odporem.

VYDATNOST
9±2m²/lt

VZHLED
MATT

ŘEDĚNÍ
10-20% VODOU

DOBA SCHNUTÍ
1-2 hodiny*

PŘETIRATELNÝ
4-6 hodin*

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV
1-2 vrstvy*

APLIKACE
váleček, štětec nebo airless stříkací

* Nižší teploty nebo vyšší relativní vlhkost prodlouží dobu schnutí a přetírání.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	COPOLYMER PVA-VeoVa	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ	1.53 ±0,05gr/cm ³
OBSAH SUŠINY HMOTNOSTNĚ (ISO 3251-03)	60±2 % *	
OBSAH SUŠINY VÁHOVĚ (ISO 3233-98)	39±3 % *	
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 130±10 *	
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25°C)	KU 80±15 *	
pH	8.40±0.3	
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)	96% 150μm mokrý film**	
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)	≥ 89	
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)	≤ 0.5	
ODOLNOST NA OMYTÍ/ OTĚRUVZDORNOST (ASTM D 2486-06)	>6.000 cyklů	
LESK (60°) (ISO 2813-99)	2.5±1 *	
LESK (85°) (ISO 2813-99)	9±3 *	
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU	65μm (±5μm) / 2 nátěry	
ZRYCHLENÁ ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ (ASTM D 1849-03)	10/10 (1 měsíc, 50°C)	
APLIKAČNÍ TEPLOTA	min 5°C-max 30°C	

*v závislosti na odstínu.

**platí pouze pro bílou variantu.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: SRPEN 2023

A019 | PROFESSIONAL WATERBORN

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘEDCHOZÍ VERZE

WALL
COATINGS
&
PRIMERS

A

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek připravený k použití (kat A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (stupeň lesku <25@60°): 30 g/L (2010). Tento produkt obsahuje: 29 g/L VOC.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Pečlivě připravte povrch, abyste dosáhli dobrého výsledku. Povrchy musí být čisté, bez pryskyřic, mastnoty, starých zvětralých vrstev a prachu.

- ▶ Povrchy v dobrém stavu:
Aplikujte 2 vrstvy PROFESSIONAL WATERBORN.
- ▶ Nové omítky, beton, cihla, cement:
 - Naneste 2-3 vrstvy PROFESSIONAL WATERBORN
(v závislosti na absorpční schopnosti povrchu).

DOPORUČENÁ POUŽITÍ

OMÍTKY
BETON / CEMENT

APLIKACE

- ▶ Před a během aplikace dobře promíchejte.
- ▶ Nově zhotovený beton a omítky nechte vyzrát po dobu 30-40 dnů.
- ▶ Nenanášejte při okolní teplotě nižší než 5 °C nebo nad 35 °C

BALENÍ

- ▶ Bílá. Plastové obaly 3L a 9L.
- ▶ Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému COLORTOUCH D.G.K. Pellachrom (vzorkovnice MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS).

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavřete a skladujte při teplotě 5-20 °C. Skladujte na chladném místě. Neskladujte naředěný materiál!!!

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí hranou plechovky ihned po aplikaci. Čistění nářadí proveďte pomocí teplé vody se saponátem. Vždy manipulujte s prázdnými obaly a výrobkem opatrně. Nevlévejte do kanalizace. Obal a nespotřebovaný materiál odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Čtěte pozorně bezpečnostní informace na etiketě výrobku. Pro získání podrobnějších informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

