

PAINTOL LESK

Prémiový alkydový email

- výjimečná krycí schopnost a vydatnost
- snadná aplikace
- výborný rozliv

Emailová barva pro interiér/exteriér. Ideální pro dveře, okna a jakékoli dřevěné nebo ocelové povrchy vyžadující velmi hladký a odolný povrch. Zajišťuje extrémně elastický povrch. Snadno zpracovává a je odolný vůči polití, má výborný rozliv a skvělou krycí schopnost. Je extrémně odolný, odolává žloutnutí, je vysoce odolný vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, znečištění ovzduší a je snadno omyvatelný.

	VYDATNOST 16±2 m ² /l
	VZHLED VYSOKÝ LESK
	ŘEDĚNÍ 0-3% LAKOVÝ BENZÍN/THINNER 135
	DOBA SCHNUTÍ 3-4 hodiny*
	PŘETÍRATELNÝ 24 hodin*
	DOPORUČENÝ POČET VRSTEV 1-2 nátěry*
	APLIKACE váleček, štětec nebo airless stříkací technika

* Nízká teplota nebo vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí nebo dalšího nátěru.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

TYP	ALKYDOVÝ EMAIL	
SPECIFICKÁ HMOTNOST	BÍLÁ 100	1.20 ±0,05gr/cm ³
	BAZE 101	1.13 ±0,05gr/cm ³
	BAZE 102	1.06 ±0,05gr/cm ³
	BAZE 103	1.04 ±0,05gr/cm ³
OBSAH SUŠINY VÁHOVĚ w/w (ISO 3251-03)		77±2 % **
OBSAH SUŠINY OBJEMOVĚ w/v (ISO 3233-98)		63±3 % **
VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25° C)		KU 80±5 *
APLIKAČNÍ VISKOZITA (ASTM D 562-05 @ 25° C)		KU 70±5 *
KRYCÍ SCHOPNOST (ISO 3905)		98 % 150μm mokrý film**
INDEX BĚLOSTI (ASTM E 313-05)		≥ 80 **
INDEX ZAŽLOUTNUTÍ (ASTM E 313-05)		≤ 2.5 **
LESK (60°) (ISO 2813-99)		92±1 *
LESK (85°) (ISO 2813-99)		82±5 *
TVRDOTA (König) (ISO 1522-00)		36±5 vteřin, po 7 dnech
ODOLNOST VODĚ (ISO 2812.1-95)		OK
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU		65μm (±5μm) / 2 nátěry
APLIKAČNÍ TEPLOTA		min 5° C-max 30° C

* liší se v závislosti na odstínu.

**platí pouze pro bílý odstín.

NAŘÍZENÍ 2004/42/CE

Mezní hodnota EU pro tento výrobek ve stavu připraveném k použití (kat. A/d: Barvy na dřevo a kov pro interiérové/exteriérové použití): 300 g/L (2010). Tento výrobek obsahuje max: 299 g/L VOC.

TECHNICKÝ LIST

EDICE: LEDEN 2025

C100 | PAINTOL LESK HS

NAHRAZUJE VŠECHNY PŘECHOZÍ VERZE

WOOD
COATINGS
&
PRIMERS



PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro dosažení dobrých výsledků povrch pečlivě připravte. Odstraňte všechny zvětřelé nátěry, uvolněné materiály a mastnotu. Povrch přebruste a zbytky po broušení odstraňte hadrem. Při suchém broušení nebo řezání plamenem/svařování na dřívě natřených površích vzniká prach. Mokrým broušením ošetřujte pouze v případě potřeby. Pokud místní odsávání nemůže minimalizovat účinky expozice, je nutné použít vhodný dýchací přístroj.

- **Dřevo:**
Aplikujte 1-2 nátěry PAINTOL LESK HS (nové dřevo: povrch v případě potřeby zatmelte a přebruste. Poté použijte základní nátěr na dřevo Velatura.
- **Kov:**
Aplikujte 1-2 nátěry PAINTOL LESK HS (nový kov: použijte základ ANTIRUST nebo MARINE MINIO pro dokonalou antikorozi ochranu).

POUŽITÍ

	DŘEVO
	KOV

APLIKACE

- Před použitím dobře promíchejte.
- Před natíráním povrch obrušte vhodným brusným papírem.
- Naneste dvě vrstvy válečkem nebo štětcem ředěné pomocí WHITE SPIRIT 0–5 % nebo ředidlem THINNER 135 pro bezvzduchovou pistoli ředěné 3 %.
- Před nanesením druhé vrstvy počkejte, až první vrstva zcela vytvrdne.
- Pro zlepšení chemické a mechanické odolnosti finálního povrchu přidejte ADDITIVE 220 v množství 10–20 % objemově (dobu zpracovatelnosti natuženého produktu Additivem 220 je 8 hodin).

UŽITEČNÉ INFORMACE

- Bez olovnatých a chromátových pigmentů.

► Vytvářejte tisíce barevných odstínů pomocí tónovacího systému ONECOLOR (vzorkovnice MOMENTS, NCS 2, EUROTREND, RAL, RAL DESIGN, DULUX, SIKKENS, VIVECHROM, TIKURILLA, BERLING, BENJAMIN MOORE, CHROTEX, ERLAC, KRAFT, VITEX, VECHROM, VERNILACK, PRATT & LAMBERT, PAMMASTIC, COLTEC, SERWIN WILLIAMS).

BALENÍ

- K dispozici v bílé/černé barvě. Plechovky o objemu 750 ml a 2,5 l.
- PAINTOL LESK HS báze (101/102/103): K dispozici v plechovkách o objemu 750 ml a 2,5 l.
- Vytvořte tisíce různých barevných odstínů s naším tónovacím systémem ONECOLOR. Pro zajištění kvality produktu vždy tónujte odpovídající bázi doporučenou tónovacím systémem ONECOLOR.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu za standardních skladovacích podmínek. Po otevření opět dobře uzavírejte. Skladujte na chladném místě při teplotě 5–15° C.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

ÚDRŽBA NÁŘADÍ / LIKVIDACE ODPADU

Pokud nenatíráte, udržujte nářadí uvnitř plechovky mokré. Po nanesení barvy setřete přebytečnou barvu z nářadí o bok plechovky. Nářadí očistěte lakovým benzínem nebo ředidlem THINNER 135 a poté mýdlem nebo čistícím prostředkem. Nevylévejte tekutiny použité na čištění nářadí do spodních vod. S prázdnými nádobami a výrobkem zacházejte vždy opatrně. Zbytky výrobku nevylévejte do odpadu. Přísně dodržujte místní, regionální a národní předpisy a legislativu týkající se likvidace výrobků a prázdných nádob.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny na štítku. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

